



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي SE

وصف المنتج

كابسي SE هو دهان أحادي سريع الجفاف سينيثييك من الألكيد صمم للدهان على أسطح المقطورات والجرارات و المعدات وغيرها. و يوجد منه ملونات يمكن مزجها للحصول على درجات الألوان التي يرغبها العميل كما يمكن عمل ألوان لامعة أو مط أو نصف لامعة

تجهيز السطح

كابسي SE يمكن أن يطبق على كل من البرايمرات 1K السينيثييك أو 2K ووش برايمر أو دهان قديم في حالة جيدة. يجب تنظيف وتطهير السطح جيدا من الشحوم والزيوت

التطبيق

نسبة الخلط بالحجم	كابسي SE	ثئر
	%١٠٠	٦٠ - ٧٠ % ٥٢٥ ثئر كابسي دوكو % أو كابسي ٦٠٠ ثئر أكريليك

مسدس الرش:			
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخلى	قطر الفونيه	
المتوافق مع البيئه	٢بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	
HVLP	٢بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	
التقليدى	٥٠ - ٤٥ بواز (٣-٣,٥ بار)	١,٣-١,٢	

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.

عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ وجه سُمك الدهان الجاف ٥٠-٦٠ ميكرون	
لزوجة الرش : ١٤-١٥ ثانية (DIN 4 / ٢٠ °م)	
وقت الانتظار بين الطبقات: الانتظار بين الطبقات: ١٠د / ٢٠°م	

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط. والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق



KAPCI
COATINGS



وقت الجفاف عند ٢٠°C:

جفاف مبدئي ١-٢ س

جفاف تام



٢٤ س

ملاحظات أخرى

إعادة الدهان

- ١- كابسسي SE يمكن إعادة دهانه بعد ٢٤ س
- ٢- يترك السطح المدهون من ٣-٤ أسابيع قبل الغسيل
- ٣- لا ينصح برش طبقات كثيرة من الدهان

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.