



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافى فقط

كابسي ٦٤٠ – ألوان بيز كوت جاهزه من البولى إستر

وصف المنتج:

كابسي بيز ٦٤٠ هى ألوان بيز جاهزه (ملونه مسبقا) تستخدم لدهان السيارات و الشاحنات . كابسي بيز ٦٤٠ يقدم أنواع مختلفة من الألوان السادة والميتالك والبيرل والألوان ذات التأثير الخاص . يمكن إستخدام أي من ورنيشات كابسي لإعطاء اللمعة والحماية اللازمة بالإضافة الي الشكل النهائي الرائع للدهان.

الأسطح المناسبة للدهان

يتم رش ألوان كابسي ٦٤٠ علي أي من فلات كابسي 2K المعدة والمجهزة تجهيزا جيدا أو أي دهان جيد في حالة جيدة .
للصغرة النهائية يتم إستخدام ورقة صغرة ٥٠٠ جاف أو ١٠٠٠ بالماء قبل تطبيق كابسي ٦٤٠ .
يتم تنظيف وتطهير السطح جيدا
للتنظيف وتطهير السطح قبل رش البيز كوت يتم إستخدام مطهر كابسي ٦٠٥

التطبيق

نسبة الخلط بالحجم:		٦٤٠ كابسي	١٠٠
٦٤٠ كابسي	١٠٠		
١٠٠	١٠٠		
٦٠ ثنر للبيز			
٤٦٠٠ السريع			
٦٠٠ عادى			
٦٠١ بطئ			

لزوجة التطبيق :		١٦-١٨ ثانية (٤ دين / ٢٠ م°)	
مسدس الرش:			
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئة
	٢٦-٢٩ بواز	١,٢-١,٣	HVLP
٠,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢٦-٢٩ بواز	١,٢-١,٣	التقليدى
	٣-٣,٥ بواز (45-50)	١,٢-١,٣	

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.

بالنسبة للميتالك والبيرل		٢٠ - ٢٥ ميكرون) بناء علي اللون وقرته علي التغطية .
بالنسبة للألوان السادة		
يتم رش طبقتان (للحصول علي التغطية) بالإضافة الي وجه خفيف لضبط الميتالك		
يوصي بطبقة دهان جافة من (٢٠ - ٢٥ ميكرون) بناء علي اللون وقرته علي التغطية .		
يتم تطبيق وجهان (للحصول علي التغطية) . يوصي بطبقة دهان جافة من (٢٠ - ٢٥ ميكرون) بناء علي اللون وقدرته علي التغطية .		

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافى فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS



<p>وقت الجفاف بين الطبقات: جفاف بين الطبقتين ٣ - ٤ دقائق . قبل رش الورنيش ١٠ - ١٥ دقيقة .</p>	
<p>رش الورنيش : يتم رش اي ورنيش أكريليك كابسلي .</p>	

ملاحظات عامة

- يتم رش عينة أولا بالطريقة الموصي بها (وشين + وش تعفير) ثم يتم رش الورنيش - ملاحظ أحيانا بعض الألوان تحتاج وش أو إثنين زياده
- بالنسبة لأرقام التي لها بطانة يتم رش اكثر من عينة - كل واحدة بها عدد وشوش مختلف ويتم إختار العينة الأكثر تطابقا مع السيارة
- فى حالة وجود غبار يمكن الصنغرة بصنغرة ١٥٠٠ أو أنعم بعد الجفاف التام ثم يتم إعادة الرش قبل رش الورنيش
- يتم تقليب اللون جيدا قبل الرش
- يتم إستخدام الفلتر قبل الرش

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.