

## لاتيكو .. معجون بولي استر

### وصف المنتج:

لاتيكو .. ٥٢٠ هو معجون بولي استر يصلح للأغراض العامة للتطبيق . يعتبر لاتيكو .. ٥٢٠ هو أفضل أساس لنظام دهانات لاتيكو كما يتميز بسهولة التطبيق والصنفرة.

### الأسطح المناسبة للدهان:

لاتيكو .. ٥٢٠ يصلح للتطبيق على انواع مختلفه من الاسطح مثل الحديد , الحديد المجلفن, الالومنيوم , الغير جلاس (GRP) و الدهان القديم بعد التجهيز الجيد والصنفرة . قبل تطبيق المعجون يجب تطهير السطح باستخدام كابسى ٦٠٥ لازالة جميع الاتربه الناتجه بعد الصنفرة.


### طريقة التطبيق:

٥٢٠% معجون لاتيكو ..

- ٣% مصلب المعجون

نسبة الخلط بالوزن :

١٠% - ٣%



### طريقة التطبيق:

يتم التطبيق باستخدام سكينه المعدنيه. تستخدم السكينه البلاستيكية للتطبيق، المعجون على الاحرف والمنحنيات. عند الاحتياج لتطبيق اكثر من طبقه يجب ترك وقت جفاف بين الطبقات بدون الاحتياج للصنفرة. وقت الانتظار للمعجون (وقت العمل) ٤-٥ دقائق عند ٥٠°C.

٥٠°C وقت الجفاف عند :  
٣ دقائق وقت الجفاف للصنفرة :-



### الصنفرة الجافه بالماكينه:

يُنصح بمراحل الصنفرة الجافه التالية:  
٨-١٨ ثم الانتهاء .



### الصنفرة الجافه اليدويه:

يُنصح بمراحل الصنفرة الجافه التالية:  
٨-١٨ ثم الانتهاء .



### الجفاف ب IR :

٨-٥ دقائق قصيرة موحة



\*يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثرب حول الجفاف بجهاز IR.

### ملاحظات عامة

#### اعادة الدهان:

يمكن اعادة دهان معجون لاتيكو .. ٥٢٠ بعد الصنفرة. لضمان الحماية لفترات طويلة ينصح بتطبيق برايمير ايوكس كابسى قبل تطبيق المعجون.

#### ملاحظات اخرى:

للحماية من الصدأ على الاسطح المعدنية الكبيرة ينصح برش برايمير ايوكس 2K قبل تطبيق المعجون.

- للأسطح المعدنيه الصغيره حديد / الومنيوم / حديد مجلفن يمكن تطبيق المعجون مباشرة على السطح بعد اعداده بالصنفرة جيدا وتطهيره.
- وقت الجفاف و وقت الانتظار للمعجون البولى استري يعتمد على درجة الحرارة و كمية المعجون.
- في درجة المخلفضه اضافه ٢-٣% . في درجة الحرارة المرتفعه اضافه ٦%.
- يتم خلط المصلب مع المعجون جيدا للتجنب تكون فقاعات الهواء داخل المعجون
- يمنع تطبيق المعجون على ووش برايمر او برايمر بادئ Each او الدهانات ثرموبلاستك اكريليك.
- يمكن تطبيق المعجون قبل تطبيق الووش برايمر إتش برايمر او برايمر الايبوكسي.
- يتم اضافة المصلب الى المعجون بنسبة ١-٣% . اضافة نسبة المصلب اكثرب (اقل من ٣%) او اقل (اقل من ١%) يمكن ان يسبب مشكلة تغيير اللون او التبييع.
- يمنع تطبيق الدهان النهائى (اكrylic او بيزكوت ...) مباشرة على المعجون.
- يمنع تطبيق المعجون بين طبقتين من الدهان النهائى.
- يمنع استخدام الصنفرة بالماء مع المعجون.
- في الجو البارد ينصح بتخزين السطح المعدنى قبل التطبيق المعجون لتسريع الجفاف.
- يجب غسل جميع الادوات التي تم استخدامها في تطبيق المعجون على الفور بالثلث.

#### VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIB(b) (250)230

القيمة المحددة لكمية المواد العضويه المتطايره طبقا للاتحاد الاوروبي (لتصنيف المنتج IIB.b ) للمنتج الجاهز للتطبيق هي بحد اقصى ٥٠ جرام/لتر .  
قيمة المواد العضويه المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هي ٣٣ جرام/لتر .

#### تعليمات السلامة والصحة :

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة .