

لاتيكو ٥٢٢٠ معجون بولى استر

وصف المنتج :

لاتيكو ٥٢٢٠ هو معجون بولى استر يصلح للأغراض العامة للتطبيق . يعتبر لاتيکو ٥٢٢٠ هو أفضل اساس لنظام دهانات لاتيکو كما يتميز بسهولة التطبيق والصنفرة.

الأسطح المناسبة للدهان :

لاتيكو ٥٢٢٠ يصلح للتطبيق على انواع مختلفه من الاسطح مثل الحديد , الحديد المجلفن, الالومنيوم , الفيبر جلاس (GRP) و الدهان القديم بعد التجهيز الجيد و الصنفرة . قبل تطبيق المعجون يجب تطهير السطح باستخدام كابسى ٦٠٥ لإزالة جميع الاتربة الناتجة بعد الصنفرة.

طريقة التطبيق :

١٠٠% معجون لاتيکو ٥٢٢٠ ٣-١ % مصلب المعجون نسبة الخلط بالوزن : ١٠٠-٣ %	
طريقة التطبيق: يتم التطبيق باستخدام سكينه المعجون المعدنيه. تستخدم السكينه البلاستيكيه لتطبيق المعجون على الاحرف والمنحنيات. عند الاحتياج لتطبيق اكثر من طبقه يجب ترك وقت جفاف بين الطبقات بدون الاحتياج للصنفرة. وقت الانتظار للمعجون (وقت العمل) ٤-٥ دقائق عند ٢٠م.	
وقت الجفاف عند ٢٠م: الجفاف للصنفرة: ٢٠-٣٠ دقيقه	
الصنفرة الجافه بالماكينه: ينصح بمراحل الصنفرة الجافه التاليه: ٨٠ - ١٢٠ ثم الانتهاء ١٨٠	
الصنفرة الجافه اليدويه: ينصح بمراحل الصنفرة الجافه التاليه: ٨٠ - ١٢٠ ثم الانتهاء ١٨٠	
الجفاف ب IR : موجة قصيرة ٥-٨ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثر حول الجفاف بجهاز IR.	

ملاحظات عامة

إعادة الدهان :

يمكن إعادة دهان معجون لاتيکو ٥٢٢٠ بعد الصنفرة. لضمان الحماية لفترات طويله ينصح بتطبيق برايمر ايبوكسى كابسى قبل تطبيق المعجون .

ملاحظات اخرى :

- للحماية من الصدأ على الاسطح المعدنيه الكبيرة ينصح برش برايمر ايبوكسى 2K قبل تطبيق المعجون .

- للأسطح المعدنية الصغيرة حديد / الومنيوم / حديد مجلفن يمكن تطبيق المعجون مباشرة على السطح بعد اعداده بالصفرة جيدا وتطهيره.
- وقت الجفاف و وقت الانتظار للمعجون البولى استر يعتمد على درجة الحرارة و كمية المعجون.
- في درجة المنخفضه اضع ٢-٣% . في درجة الحرارة المرتفعه اضع ١%.
- يتم خلط المصلب مع المعجون جيدا لتجنب تكون فقاعات الهواء داخل المعجون
- يمنع تطبيق المعجون على ووش برايمر او برايمر بادئ Each او الدهانات ثرموبلاستيك اكريلك.
- يمكن تطبيق المعجون قبل تطبيق الووش برايمر إتش برايمر او برايمر الايبوكسى.
- يتم اضافة المصلب الى المعجون بنسبة ١-٣% . اضافة نسبة المصلب اكثر (اكثر من ٣%) او اقل (اقل من ١%) يمكن ان يسبب مشكلة تغيير اللون او التبيغ.
- يمنع تطبيق الدهان النهائى (اكريلك او بيزكوت ...) مباشرة على المعجون.
- يمنع تطبيق المعجون بين طبقتين من الدهان النهائى.
- يمنع استخدام الصفرة بالماء مع المعجون.
- في الجو البارد ينصح بتسخين السطح المعدنى قبل التطبيق، المعجون لتسريع الجفاف.
- يجب غسل جميع الادوات التى تم استخدامها في تطبيق المعجون على الفور بالثر.

VOC (2004/42/EC)

2004/42/11B(b) (250)230

القيمة المحدده لكمية المواد العضويه المتطايره طبقا للاتحاد الاوروبى (لتصنيف المنتج، IIB.b) للمنتج الجاهز للتطبيق هى بحد اقصى ٥٠ جرام/لتر.
قيمة المواد العضويه المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هى ٣٠ جرام/لتر.

تعليمات السلامة و الصحة :

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.