

لاتيكو ٥٧١٠ دهان أكريليك بولي يوريثان ثنائي

وصف المنتج

لاتيكو ٥٧١٠ هو دهان أكريليك بولي يوريثان ثنائي (يحتاج مصلب) الذي يستخدم لإعادة دهان السيارات الخاصة والمركبات العامة. لاتيکو ٥٧١٠ يتميز بأنه من أجود خامات الأكريليك بولي يوريثان على اللمعة شديد التحمل مع معدل تغطية ممتاز. يستخدم لاتيکو ٥٧١٠ مع العديد من المصطلبات التي تضمن لك الجودة العالية والتي تساعد في تطبيق المنتج تحت مختلف درجات الحرارة

الأسطح المناسبة للدهان

لاتيكو ٥٧١٠ يتم تطبيقه على السطح المعده بعناية مسبقا للدهان مثل الغلات الثنائية والبرايمرات وكذلك الدهان القديم إذا كان بحالة جيدة. يتم صنفرة السطح قبل دهان لاتيکو ٥٧١٠ بصنفرة ٤٠٠ جافة أو صنفرة ٨٠٠ بالماء ثم يتم تطهير السطح بمطهر كاسبي ٦٠٥ قبل التطبيق.

التطبيق

نسبة الخلط بحجم :

| لاتيكو ٥٧١٠ | لاتيكو مصلب | كاسبي ثر |
|-------------|-------------|-------------|
| %١٠٠ | %٥٠ | %٣٠ |
| | ٥٦٠ سريع | ٥٥٥٠ العادي |
| | ٥٦٠٠ العادي | ٥٥٦٠ البطئ |
| | البطئ ٥٦٢٠ | |



إستخدام مسطرة الخلط




لزوجة الرش :

١٦-١٨ ثنائية (DIN 4 / ٢٠ °C)



وقت الثبات عند ٢٠°C:

٤ ساعات



مسدس الرش:

| الضغط عند مخرج الدهان | الضغط الداخل | قطر الفونيه | المتوافق مع البيئة |
|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| | ٢ بار (٢٦-٢٩ بواز) | ١,٣-١,٢ | المتوافق مع البيئة |
| ٧,٠ بار (٨-١٠ بواز) | ٢ بار (٢٦-٢٩ بواز) | ١,٣-١,٢ | HVLP |
| | ٥٠-٤٥ (بواز ٣,٥-٣) بار | ١,٣-١,٢ | التقليدي |






يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.

عدد اوجه الدهان :

يطبق المنتج برش ٢ وجه.
سُمك الدهان الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون.



| | |
|---|---|
| <p>وقت الانتظار بين الطبقات: الانتظار بين الطبقات: ٥-١٠ دقيقة / ٢٠°م الانتظار قبل الجفاف الحراري: ١٠-١٥ دقيقة / ٢٠°م</p> |  |
| <p>الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٠-١٥ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثر حول الجفاف بجهاز IR.</p> |  |
| <p>وقت الجفاف عند ٢٠°م: ١٢ ساعة وقت الجفاف عند ٦٠°م: ٣٠ د</p> |  |

ملاحظات عامة

إختيار المصلب

كابسي تقدم مجموعة من المصلبات لتناسب جميع ظروف التشغيل من حيث درجة الحرارة و حجم السطح المراد دهانه.
يتغير وقت الجفاف طبقا لسُمك الدهان و ظروف الجفاف.

التوصيات بالأسفل للإسترشاد

مصلب لاتيكو ٥٦٠ يستخدم في درجة حرارة أقل من ٢٥ مئوية والمساحات الصغيرة
مصلب لاتيكو ٥٦٠٠ يستخدم في درجة حرارة حتى ٣٠ مئوية والمساحات الكبيرة
مصلب لاتيكو ٥٦٢٠ يستخدم في درجة حرارة أعلى من ٣٠ مئوية والمساحات الكبيرة
نثر لاتيكو ٥٥٥٠ يستخدم في درجة حرارة حتى ٢٥ مئوية والمساحات الكبيرة
نثر لاتيكو ٥٥٦٠ يستخدم في درجة حرارة أعلى من ٢٥ مئوية والمساحات الكبيرة

إستخدام المعجل ٦٥١٠

كابسي ٦٥١٠ هو إضافة لتسريع الجفاف ويمكن إضافته على الخليط بنسبة تتراوح بين ١-٥% بالوزن قبل إضافة النثر ويجب ملاحظة أن إضافة ٦٥١٠ يقلل وقت الثبات الى ٢-٣ س
ملاحظة: يجب خلطه مع المصلبات السريعة وكما يستخدم في معدل درجة حرارة من ١٠-٢٠ مئوية

إعادة الدهان

يتم إعادة الدهان بهد الجفاف الكامل

التصليح والتلميع

لاتيكو ٥٧١٠ لا يحتاج تلميع للمعته العاليه ولكن في حالة وجود ذرات غبار يمكن الصنفرة باستخدام صنفرة ٢٠٠٠ أو أنعم والتلميع باستخدام سيستم كابسي للتلميع.

نقاط أخرى

- ١- لأفضل النتائج تأكد أن درجة حرارة كلا من الكابينة والدهان تتراوح بين ٢٠-٢٥ درجة مئوية
- ٢- يتم غسل المسدس مباشرة بعد رش أي دهان 2K

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.