







لاتيكو ٥٧٢٠ دهان أكريليك بولي يوريثان ثنائي ملون جاهز




وصف المنتج

لاتيكو ٥٧٢٠ هو دهان أكريليك بولي يوريثان ثنائي (يحتاج مصلب) ملون جاهز يستخدم لإعادة دهان السيارات الخاصه والمركبات العامة. لاتيکو ٥٧٢٠ يتميز بأنه من أجود خامات الأكريليك بولي يوريثان عالي اللمعة شديد التحمل مع معدل تغطية ممتاز. يستخدم لاتيکو ٥٧٢٠ مع العديد من المصلبات التي تضمن لك الجودة العالية والتي تساعد في تطبيق المنتج تحت مختلف درجات الحرارة

الأسطح المناسبة للدهان

لاتيكو ٥٧٢٠ يتم تطبيقه على السطح المعده بعنايه مسبقا للدهان مثل الفلرات الثنائية والبرايمرات وكذلك الدهان القديم إذا كان بحالة جيدة. يتم صنفرة السطح قبل دهان لاتيکو ٥٧٢٠ بصنفرة ٤٠٠ جافة أو صنفرة ٨٠٠ بالماء ثم يتم تطهير السطح بمطهر كابسبي ٦٠٥ قبل التطبيق.

<p>نسبة الخلط بحجم : ٣ : ٥ : ١٠٠</p> 		<p>١٠٠% لاتيکو ٥٧٢٠ ٥٠% لاتيکو مصلب سريع ٥٦١٠ أو ٥٦٠٠ العادي أو البطئ ٥٦٢٠ ٣٠% كابسبي ثنر العادي ٥٥٥٠ أو ٥٥٦٠ البطئ</p>																
<p>إستخدام مسطرة الخلط</p> 																		
<p>لزوجة الرش : ١٦-١٨ ثانية (DIN 4 / ٢٠ °C)</p> 																		
<p>وقت الثبات عند ٢٠°C: ساعات</p> 		٤																
<p>مسدس الرش:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الضغط عند مخرج الدهان</th> <th>الضغط الداخل</th> <th>قطر الفونيه</th> <th>المتوافق مع البيئة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)</td> <td>١,٢-١,٣</td> <td>المتوافق مع البيئة</td> </tr> <tr> <td>٠,٧ بار (٨-١٠ بواز)</td> <td>٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)</td> <td>١,٣-١,٢</td> <td>HVLP</td> </tr> <tr> <td></td> <td>٣,٥-٣ بار (45-50 بواز)</td> <td>١,٣-١,٢</td> <td>التقليدي</td> </tr> </tbody> </table> <p>يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.</p>		الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئة		٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٢-١,٣	المتوافق مع البيئة	٠,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	HVLP		٣,٥-٣ بار (45-50 بواز)	١,٣-١,٢	التقليدي	
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئة															
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٢-١,٣	المتوافق مع البيئة															
٠,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	HVLP															
	٣,٥-٣ بار (45-50 بواز)	١,٣-١,٢	التقليدي															
<p>عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ وجه. سُمك الدهان الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون.</p> 																		

<p>وقت الانتظار بين الطبقات: الانتظار بين الطبقات: ٥-١٠ دقيقة/ ٢٠°م الانتظار قبل الجفاف الحراري: ١٠-١٥ دقيقة/ ٢٠°م</p>	
<p>الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٠-١٥ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات أكثر حول الجفاف بجهاز IR.</p>	
<p>وقت الجفاف عند ٢٠°م: ١٢ ساعة وقت الجفاف عند ٦٠°م: ٣٠ د</p>	

ملاحظات عامة

إختيار المصلب

كابسي تقدم مجموعة من المصلبات لتناسب جميع ظروف التشغيل من حيث درجة الحرارة و حجم السطح المراد دهانه.

يتغير وقت الجفاف طبقا لسُمك الدهان و ظروف الجفاف.

التوصيات بالأسفل للإسترشاد

مصلب لاتيكو ٥٦١٠ يستخدم في درجة حرارة أقل من ٢٥ مئوية والمساحات الصغيرة
مصلب لاتيكو ٥٦٠٠ يستخدم في درجة حرارة حتى ٣٠ مئوية والمساحات الكبيرة
مصلب لاتيكو ٥٦٢٠ يستخدم في درجة حرارة أعلى من ٣٠ مئوية والمساحات الكبيرة
ثنر لاتيكو ٥٥٥٠ يستخدم في درجة حرارة حتى ٢٥ مئوية والمساحات الكبيرة
ثنر لاتيكو ٥٥٦٠ يستخدم في درجة حرارة أعلى من ٢٥ مئوية والمساحات الكبيرة

إستخدام المعجل ٦٥١٠

كابسي ٦٥١٠ هو إضافة لتسريع الجفاف ويمكن إضافته على الخليط بنسبة تتراوح بين ١-٥% بالوزن قبل إضافة الثنر ويجب ملاحظة أن إضافة ٦٥١٠ يقلل وقت الشبات الى ٢-٣ س
ملاحظة : ٦٥١٠ يجب خلطه مع المصلبات السريعة وكما يستخدم في معدل درجة حرارة من ١٠-٢٠ مئوية

إعادة الدهان

يتم إعادة الدهان بهد الجفاف الكامل

التصليح والتلميع

لاتيكو ٥٧٢٠ لا يحتاج تلميع للمعته العاليه ولكن في حالة وجود ذرات غبار يمكن الصنفرة باستخدام صنفرة ٢٠٠٠ أو أنعم والتلميع باستخدام سيستم كابسي للتلميع.

نقاط أخرى

- ١- لأفضل النتائج تأكد أن درجة حرارة كلا من الكابينة والدهان تتراوح بين ٢٠-٢٥ درجة مئوية
- ٢- يتم غسل المسدس مباشرة بعد رش أي دهان 2K

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوي عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.