

لاتيكو ٥٧٩٠ – ألوان بيز كوت جاهزه من البولى إستر

وصف المنتج:

لاتيكو بيز ٥٧٩٠ هي ألوان بيز جاهزه (ملونه مسبقا) تستخدم لدهان السيارات و الشاحنات . لاتيکو بيز ٥٧٩٠ يقدم أنواع مختلفة من الألوان السادة والميتالك والبيرل والألوان ذات التأثير الخاص . يمكن إستخدام أي من ورنيشات لاتيکو لإعطاء اللمعة والحماية اللازمة بالإضافة الي الشكل النهائي الرائع للدهان.

الأسطح المناسبة للدهان

يتم رش ألوان لاتيکو ٥٧٩٠ علي أي من فلاتر كابسي أو لاتيکو 2K المعدة والمجهزة تجهيزا جيدا أو أي دهان في حالة جيدة . للصفرة النهائية يتم إستخدام ورقة صفرة ٥٠٠ جاف أو ١٠٠٠ بالماء قبل تطبيق لاتيکو ٥٧٩٠ . يتم تنظيف وتطهير السطح جيدا للتنظيف وتطهير السطح قبل رش البيز كوت يتم إستخدام مطهر كابسي كابسي ٦٠٥

التطبيق

| | | | | |
|---|-------------------|-------------|--------------------|---|
| نسبة الخلط بالحجم: | | | |  |
| لاتيكو ٥٧٩٠ | ثئر لاتيکو | ١٠٠ | ١٠٠ | |
| ٥٥٥٠ عادي | | | | |
| ٥٥٦٠ البطن | | | | |
| لزوجة التطبيق : ١٦-١٨ ثانية (٤ دين / ٢٠ م°) | | | |  |
| مسدس الرش: | | | |  |
| الضغط عند مخرج الدهان | الضغط الداخل | قطر الفونيه | المتوافق مع البيئة | |
| ٠,٧ بار (٨-١٠ بواز) | ٢بار (٢٦-٢٩ بواز) | ١,٢-١,٣ | HVLP | |
| | ٢بار (٢٦-٢٩ بواز) | ١,٢-١,٣ | الثقلبدى | |
| يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش. | | | | |
| بالنسبة للميتالك والبيرل يتم رش طبقتان (للحصول علي التغطية) بالإضافة الي وجه خفيف لضبط الميتالك يوصي بطبقة دهان جافة من (٢٠ - ٢٥ ميكرون) بناءا علي اللون وقرته علي التغطية . | | | |  |
| بالنسبة للألوان السادة يتم تطبيق وجهان (للحصول علي التغطية) . يوصي بطبقة دهان جافة من (٢٠ - ٢٥ ميكرون) بناءا علي اللون وقدرته علي التغطية . | | | | |
| وقت الجفاف بين الطبقات: جفاف بين الطبقتين ٤ - ٥ دقائق . قبل رش الورنيش ١٠ - ١٥ دقيقة . | | | |  |



رش الورنيش :
يتم رش اي ورنيش أكريليك كابسي .

ملاحظات عامة

- يتم رش عينة أولا بالطريقة الموصي بها (وشين + وش تعفير) ثم يتم رش الورنيش – ملاحظ أحيانا بعض الألوان تحتاج وش أو إثنين زياده
- بالنسبة لأرقام التي لها بطانة يتم رش اكثر من عينة – كل واحدة بها عدد وشوش مختلف ويتم إختار العينة الأكثر تطابقا مع السيارة
- فى حالة وجود غبار يمكن الصنفرة بصنفرة ١٥٠٠ أو أنعم بعد الجفاف التام ثم يتم إعادة الرش قبل رش الورنيش
- يتم تقليب اللون جيدا قبل الرش
- يتم إستخدام الفلتر قبل الرش

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.