

لاتيكو ٥٧٩٥ – ألوان بيز جاهزه من البولى إستر

وصف المنتج:

لاتيكو بيز ٥٧٩٥ هى ألوان بيز جاهزه (ملونه مسبقا) تستخدم لدهان السيارات و الشاحنات . لاتيكو بيز ٥٧٩٥ يقدم أنواع مختلفة من الألوان السادة والميتالك والبيرل والألوان ذات التأثير الخاص . يمكن إستخدام أي من ورنيشات لاتيكو لإعطاء اللمعة والحماية اللازمة بالإضافة الي الشكل النهائي الرائع للدهان.

الأسطح المناسبة للدهان

يتم رش ألوان لاتيكو ٥٧٩٥ علي أي من فلاتر كاسبي أو لاتيكو 2K المعدة والمجهزة تجهيزا جيدا أو أي دهان في حالة جيدة . للصفرة النهائية يتم إستخدام ورقة صفرة ٥٠٠ جاف أو ١٠٠٠ بالماء قبل تطبيق لاتيكو ٥٧٩٥ . يتم تنظيف وتطهير السطح جيدا للتنظيف وتطهير السطح قبل رش البيز كوت يتم إستخدام مطهر كاسبي كاسبي ٦٠٥

التطبيق

| نسبة الخلط بالحجم: | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|
| لاتيكو ٥٧٩٥ | ١٠٠ | ثبر لاتيكو | ٥٠ |
| | | ٥٥٥٠ عادى | |
| | | ٥٥٦٠ البطنى | |
|  | | | |
| لزوجة التطبيق : ١٦-١٨ ثانية (٤ دين / ٢٠ م°) | | | |
|  | | | |
| مسدس الرش: | | | |
| الضغط عند مخرج الدهان | الضغط الداخلى | قطر الفونيه | |
| | ٢٦-٢٩ بواز) | ١,٢-١,٣ | المتوافق مع البيئة |
| ٠,٧ بار (٨-١٠ بواز) | ٢٦-٢٩ بواز) | ١,٢-١,٣ | HVLP |
| | ٣-٣,٥ بواز (45-50) | ١,٢-١,٣ | الثقلىدى |
| يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش. | | | |
|  | | | |
| بالنسبة للميتالك والبيرل يتم رش طبقتان (للحصول علي التغطية) بالإضافة الي وجه خفيف لضبط الميتالك يوصي بطبقة دهان جافة من (٢٠ - ٢٥ ميكرون) بناءا علي اللون وقرته علي التغطية . | | | |
| بالنسبة للألوان السادة يتم تطبيق وجهان (للحصول علي التغطية) . يوصي بطبقة دهان جافة من (٢٠ - ٢٥ ميكرون) بناءا علي اللون وقدرته علي التغطية . | | | |
|  | | | |
| وقت الجفاف بين الطبقات: جفاف بين الطبقتين ٤ - ٥ دقائق . قبل رش الورنيش ١٠ - ١٥ دقيقة . | | | |



رش الورنيش :
يتم رش اي ورنيش أكريليك كابسي .

ملاحظات عامة

- يتم رش عينة أولا بالطريقة الموصي بها (وشين + وش تعفير) ثم يتم رش الورنيش – ملاحظ أحيانا بعض الألوان تحتاج وش أو إثنين زياده
- بالنسبة لأرقام التي لها بطانة يتم رش اكثر من عينة – كل واحدة بها عدد وشوش مختلف ويتم إختار العينة الأكثر تطابقا مع السيارة
- فى حالة وجود غبار يمكن الصنفرة بصنفرة ١٥٠٠ أو أنعم بعد الجفاف التام ثم يتم إعادة الرش قبل رش الورنيش
- يتم تقليب اللون جيدا قبل الرش
- يتم إستخدام الفلتر قبل الرش

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.