

لاتيكو ٥٩٢٠ ورنيش أكريليك ثنائي

وصف المنتج

ورنيش لاتيکو ٥٩٢٠ هو ورنيش أكريليك ثنائي (يحتاج مصلب) ذو محتوى صلب متوسط صمم خصيصا للتطبيق على البيز كوت . ويتميز باللمعة العالية وقوة التحمل ويستخدم مع مصلب لاتيکو ٥٦٠٥

الأسطح المناسبة للدهان

لاتيکو ٥٩٢٠ يصلح للتطبيق على كابسلي بيز كوت أو لاتيکو بيز كوت أو دهان قديم فى حالة جيدة، ويجب تجهيز وإعداد السطح بالصنفرة المناسبة قبل البيز كوت ، ولتطهير السطح قبل البيز كوت يتم إستخدام مطهر كابسلي ٦٠٥

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بحجم :				
	لاتيکو ٥٩٢٠	لاتيکو مصلب	كابسلي ثنر	
	%١٠٠	%٥٠	%٣٠	
		٥٦٠٥	٥٥٥٠ العادى ٥٥٦٠ البطن	
إستخدام مسطرة الخلط				
لزوجة الرش :				
١٥-١٨ ثانية (4 /DIN ٢٠ °م)				
وقت الثبات عند ٢٠°م :				
٤ ساعات				
مسدس الرش :				
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخلى	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئه	
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٢-١,٣	HVLP	
٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	التقليدى	
	٣-٣,٥ بواز (٤٥ - ٥٠)	١,٣-١,٢		
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.				
عدد اوجه الدهان :				
يطبق المنتج برش ٢ وجه.				
سُمك الدهان الجاف ٥٠-٦٠ ميكرون.				
وقت الانتظار بين الطبقات :				
الانتظار بين الطبقات: ١٥-١٠ دقيقه / ٢٠°م				
الانتظار قبل الجفاف الحرارى: ٢٠ دقيقه / ٢٠°م				

الجفاف ب IR :

موجة قصيرة ١٠-١٥ د

*يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثر حول الجفاف بجهاز IR.



وقت الجفاف عند ٢٠م:

١٦ ساعة

وقت الجفاف عند ٦٠م:

٣٠ د

**ملاحظات عامه****وقت الجفاف**

يتغير وقت الجفاف طبقا لسُمك الدهان و ظروف الجفاف.
يزداد وقت الجفاف مع سوء التهويه او زيادة سُمك طبقة الدهان.
زيادة معدل الرطوبة او انخفاض درجة الحرارة عن ١٥م يؤثر في وقت الجفاف.

التصليح والتلميع

ورنيش لاتيكو ٥٩٢٠ لا يحتاج تلميع للمعته العاليه ولكن في حالة وجود ذرات غبار يمكن الصنفرة باستخدام P2000 أو أنعمم والتلميع باستخدام سيستم كاسبي للتلميع

نقاط أخرى

- ١- لأفضل النتائج تأكد أن درجة حرارة كلا من الكابينة والدهان تتراوح بين ٢٠-٢٥ درجة مئوية
- ٢- يتم غسل المسدس مباشرة بعد رش أى دهان 2K

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIIB(b)(840)560

القيمة المحدده لكمية المواد العضويه المتطايره طبقا للاتحاد الاوروبى (لتصنيف المنتج: IIB.b) للمنتج الجاهز للتطبيق هي بحد اقصى ٨٤٠ جرام/لتر.
قيمة المواد العضويه المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى ٥٦٠ جرام/لتر.

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.