

لاتيكو ٥٩٥٠ ورنيش أكريليك ثنائي عالي المحتوى الصلب

وصف المنتج

ورنيش لاتيکو ٥٩٥٠ هو ورنيش أكريليك ثنائي (يحتج مصلب) ذو محتوى صلب عالي صمم خصيصا للتطبيق على البيز كوت سواء كان مائي أو يحتوي على مذيبات. إنخفاض نسبة المواد العضوية المتطايرة تجعله متوافق بيئيا. كما يتميز باللمعة العالية وقوة التحمل. ويستخدم لاتيکو ٥٩٥٠ مع العديد من المصلبات لتناسب ظروف التشغيل.

الأسطح المناسبة للدهان

لاتيکو ٥٩٥٠ يصلح للتطبيق على كاسي بيز كوت أو ديما بيز كوت أو دهان قديم في حالة جيدة. ويجب تجهيز وإعداد السطح بالصنغرة المناسبة قبل البز كوت. ولتطهير السطح قبل البيز كوت يتم إستخدام مطهر كاسي ٦٠٥

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بالحجم :			
ورنيش لاتيکو ٥٩٥٠	مصلب	ثئر	
%١٠٠	%٥٠	٥ - ١٠ %	
	٥٩٥٥ عادي	٥٥٥٠ العادي	
		٥٥٦٠ البطئ	
لزوجة الرش : ١٨-٢٠ ثانية (DIN 4 / ٢٠ °م)			
وقت الثبات عند ٢٠°م: ٤ ساعات			
مسدس الرش:			
المتوافق مع البيئة	قطر الفونيه	الضغط الداخلي	الضغط عند مخرج الدهان
HVLP	١,٤-١,٣	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	
التقليدي	١,٤-١,٣	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	٠,٧ بار (٨-١٠ بواز)
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.			
عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ وجه. سُمك الدهان الجاف ٥٠-٦٠ ميكرون.			
وقت الانتظار بين الطبقات: الانتظار بين الطبقات: ٤-٧ دقيقة / ٢٠°م الانتظار قبل الجفاف الحراري: ٢٠ دقيقة / ٢٠°م			
الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٠-١٥ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات أكثر حول الجفاف بجهاز IR.			

وقت الجفاف عند ٢٠°م:
١٤-١٦ ساعة
وقت الجفاف عند ٦٠°م:
٣٠ د



ملاحظات عامة

إختيار المصلب

كابسي تقدم مجموعة من المصلبات لتناسب جميع ظروف التشغيل من حيث درجة الحرارة و حجم السطح المراد دهانه.

وقت الجفاف

يتغير وقت الجفاف طبقا لسُمك الدهان و ظروف الجفاف.
يزداد وقت الجفاف مع سوء التهوية او زيادة سُمك طبقة الدهان.
زيادة معدل الرطوبة او انخفاض درجة الحرارة عن ١٥°م يؤثر في وقت الجفاف.
التوصيات بالأسفل للإسترشاد

التصليح والتلميع

ورنيش لاتيكو ٥٩٥٠ لا يحتاج تلميع للمعته العاليه ولكن في حالة وجود ذرات غبار يمكن الصنفرة باستخدام ٢٠٠٠ أو أنعمم والتلميع باستخدام سيستم كابسي للتلميع بعد ٢٤ س

نقاط أخرى

- ١- لأفضل النتائج تأكد أن درجة حرارة كلا من الكابينة والدهان تتراوح بين ٢٠-٢٥ درجة مئوية
- ٢- عند إستخدام منتجات عالية المحتوى الصلب فإن التجفيف الحرارى ضرورى
- ٣- يتم غسل المسدس مباشرة بعد رش أى دهان 2K

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIIB(b)(420)418

القيمة المحدده لكمية المواد العضويه المتطايره طبقا للاتحاد الاوروبى (لتصنيف المنتج IIB.b) للمنتج الجاهز للتطبيق هي بحد اقصى ٤٢٠ جرام/لتر.
قيمة المواد العضويه المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى ٤١٨ جرام/لتر

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.