



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : - Janvier 2024

Pour l'usage professionnel
seulement

PRIMAIRE SYNTHÉTIQUE KAPCI 850

DESCRIPTION PRODUIT

Le primaire 1K synthétique Kapci 850 est primaire à séchage rapide avec de bonnes propriétés anticorrosion et une bonne adhérence sur l'acier. Kapci 850 peut être recouvert de couches de finition 1K.

PREPARATION DU SUPPORT

Le primaire 1K synthétique Kapci 850 peut être appliqué sur l'acier. Pour une durabilité maximale, l'acier doit être préparé par (blast) nettoyage / ponçage. Vous pouvez également poncer à l'aide des disques abrasifs P80-P180. Dégraisser la surface avec le dégraissant Kapci 606.

Application



Proportion de mélange:
par poids
100:30

100% Primaire synthétique 1K Kapci 850;
30% Diluant NC Kapci 525




Réglages du pistolet :
1.7-1.8 mm
Conventionnel:
3.0-3.5 bar/45-50 psi inlet
HVLP: 2 bar/30 psi inlet

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet.



Nombre de couches :
Appliquer 2 couches.

En suivant les recommandations d'application 50-60 microns



Évaporation:
Entre les couches / 10-15 minutes à 20°C.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : - Janvier 2024

Pour l'usage professionnel
seulement

Ces produits sont destinés à la peinture professionnelle des véhicules automobiles seulement après référence aux fiches des données de sécurité du fabricant (FDS)



Temps de séchage:

1 heures à 20°C

Repeinture Après minimum 1 h.

Notes Générales sur L'application Du Produit :

Dégraisser

Utiliser le dégraissant Kapci 606 pour le métal nu.

Note: Kapci 606 est recommandé pour le métal nu. Cependant, dans le cas d'un manque de Kapci 606, Kapci 605 Dégraissant peut également être utile.



- Saturer un chiffon propre avec le dégraissant Kapci 606;
- Appliquer sur les zones à peindre et les panneaux adjacents;
- Essuyer le surplus de dégraissant avec un chiffon propre et sec. Ne laisser pas le dégraissant sécher sur la surface.

Recouvrement:

Le primaire 1K synthétique Kapci 850 peut recouvrir après 60 minutes à 20°C

Hygiène et Sécurité:

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches des données de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.