



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٤

لاكيه إيجانت لامع ٣٣٣

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

إيجانت ٣٣٣ هو دهان زيتي لامع يجف بالهواء، مناسب لجميع التطبيقات على المعادن والخشب والجدران بعد تجهيز السطح بالبرايمر المناسب

اللون:	أبيض وألوان
اللزوجة:	٤٠-٥٠ ثانية / كأس فوردر ٨
المحتوى الصلب	٥٧-٦٥٪
الكثافة	١,٢٠-١,٢٣ جم / سم ٣
اللمعة:	لامع
التغطية	١٠-١٢ م ٢ / كجم) سمك الفيلم الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون

الأسطح المناسبة وكيفية

إعدادها:

للمنتج

يوصى باستخدام إيجانت ٣٣٣ للتطبيق على الخشب والمعادن والجدران بعد التحضير المناسب. يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية بالفعل خالية من الغبار والشحم والشمع.

الخواص الفيزيائية

تطبيق المنتج

يتم تطبيق إيجانت ٣٣٣ طبقتان

نسبة الخلط

١٠٠٪ إيجانت ٣٣٣ : ١٠-٣٠٪ نفض

أدوات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١٥ - ٢١ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم / سم ٢ (٢١٠ بواز)

وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠٪ رطوبة نسبية

- الجفاف الأولي ٣ ساعات
- الجفاف لإعادة الدهان ٢٤ ساعة
- الجفاف النهائي ٢٤ ساعة



KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام النفض فى تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية وطريقة التخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في العبوة الأصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل