



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٤

إيجانت ٤٤٤ مط

وصف المنتج

إيجانت ٤٤٤ هو دهان الكيد سريع الجفاف مناسب لجميع التطبيقات على الأسطح الداخلية والخارجية من المعادن والخشب والجدران بعد تجهيز البطانة المناسبة له.

اللون:	أبيض وملون حسب دليل ألوان كابسي
اللزوجة:	٤٠-٥٠ ثانية / كأس فورد ٨
المحتوى الصلب	٧٠-٧٧%
الكثافة	١,٤٠-١,٥٥ جم / سم ٣
اللمعة:	مطفى
التغطية	٦-٨ متر مربع / كجم سمك الفيلم الجاف (٥٠-٦٠ ميكرون)

الخواص الفيزيائية للمنتج

الأسطح المناسبة وكيفية إعدادها:

يوصى باستخدام إيجانت ٤٤٤ على الخشب والمعدن والجدران بعد التحضير المناسب.

يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية بالفعل خالية من الغبار والشحم والشمع.

تطبيق المنتج

يتم تطبيق إيجانت ٤٤٤ بعد تخفيفه بالنفخ ١٠٪ إلى ٣٠٪ للوصول إلى لزوجة التطبيق المناسبة.


أدوات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١٥، - ٢١، بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم / سم (٢١٠٠ بواز)

وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠ رطوبة نسبية

- الجفاف الأولي ساعتان
- الجفاف لإعادة الدهان ٨ ساعة
- الجفاف النهائي ١٦ ساعة





KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام النفض فى تنظيف أدوات التطبيق

الصلاحية والتخزين

ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في العبوة الأصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل