



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٤

## إليجان٥٥٥

### وصف المنتج والغرض من إستخدامه

كابسي إليجان٥٥٥ بلاستيك مط مصنع من الاكريليك المعالج ناصع البياض للدهانات الداخلية يستخدم للتطبيق على الأسطح الأسمنتية والخرسانية

### الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	أبيض يمكن تلوينه بملونات كابسي يونيفرسال
اللزوجة	٣٩ ± ٣ كريس
المحتوى الصلب	٧١ ± ٣%
الكثافة	١,٧٢ ± ٠,٠٣ جم / سم ٣
اللمعة	مط
التغطية	٦-٩ متر مربع / كجم (سمك الفيلم الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون)

### مميزات المنتج

- مقاومة القلويات.
- سهل التطبيق
- قوة تغطية ممتازة .
- بياض عالي ؛
- سطح ناعم

### مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة فى السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يوصى باستخدام إليجان٥٥٥ للتطبيق على الطوب أو الجص أو الخرسانة أو صفائح الأسمنت.

### تطبيق المنتج

### تطبيق المنتج

### أدوات التطبيق

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدى أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١٥ - ٢١ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم / سم ٢ (٢١٠ بواز)

نسبة التخفيف : إليجان٥٥٥ يخفف بالماء (٥%) كحد أقصى حتى لزوجه الاستخدام المناسبة.

على الأسطح الجديدة تطبيق كابسي سيلر ٧٥١ في طبقة واحدة ؛ ثم تطبيق معجون كابسي ٧٥٠ في طبقتين متقاطعتين ؛



**KAPCI**  
COATINGS

**على الأسطح القديمة المطلية مسبقًا بالزيت أو الدهانات الألكيدية** يتم إزالة الرمال والأتربة ثم تطبيق كابسبي ٧٥٠ في طبقتين متقاطعتين  
**أسطح قديمة مطلية مسبقًا بطلاء مستحلب (بلاستيك)** يغسل السطح بالماء والصابون السائل. ثم يشطف بالماء.  
**بعد ذلك**  
تطبيق كابسبي ٧٥١ في طبقة واحدة ؛  
تطبيق إيجانت ٥٥٥ في طبقتين بعد التخفيف ب ١٥% ماء

**وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠٪ رطوبة نسبية**

١ ساعة	وقت الجفاف الأولي
٤ ساعات	وقت إعادة الدهان
٦ ساعات	وقت الجفاف النهائي



**أدوات التطبيق: الفرشاة أو الأسطوانة أو مسدس الرش**

#### ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

#### مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

#### تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل