

Latico 3000 Adhésif en marbre.

Description de produit

Latico 3000 Adhésif pour marbre est une colle pour marbre à deux composants à base de polyester insaturé, basée sur un système adhésif à séchage rapide spécialement formulé pour fixer le marbre / granit l'un à l'autre à l'aide de boulons pour fixer le marbre verticalement.

Utilisation :

La colle de marbre est mieux convenable pour les réparations des artefacts en marbre/granit, par exemple :

- La fabrication de monuments et de souvenirs.
- Un travail de pilier.
- Des arches dans villas – intérieur et extérieur.
- Le marbre sur la fixation de marbre.
- Le travail de réparation du remplissage des pores/des fissures en marbre.
- Pour fixer le marbre verticalement sur les extérieures des bâtiments.

Propriétés physiques

Couleur	Transparent
Apparence	Pâte lisse transparente de consistance de beurre
Viscosité @30 deg.C	190 – 230 mpa /sec
Gravité spécifique	1.13 – 1.16 g/cm ³
Consistance	Thixotropique, exempte de grumeaux et facile à étaler

Matériaux d'application

Latico Marbre 3000.

Durcisseur.

Propriétés de composite

- La vie en pot avec de 2-3% durcisseur : 6 – 8 minutes.
- L'endurcissement après 24H : 70.
- La puissance compressive : 20KN minutes.
- Temps de séchage à 25C. 10 – 12 minutes (Temps de manipulation).
- La guérison complète atteinte en 2 – 3 heures.

Préparation de surface :

Enlever la couche lâche et faible sur le marbre et le granit et la surface en béton en utilisant une brosse métallique.

Instructions à l'usage :

- Remuer le mastic de marbre dans l'emballage pour le rendre homogène dans tout cas de séparation de phase ou de décantation douce.
- Mélanger le mastic au durcisseur (100gm : 1-3gm) -3% par le bois du durcisseur mélangé avec le mastic de marbre (Si la température de climat est basse et (1 – 2%) de durcisseur si la température de climat est haute.
- Mélanger pour obtenir une homogénéité complète " Prendre une assiette propre en plastique ou en métal et un épandeur flexible de mastic pour mélanger".
- Appliquer le mélange en l'épaisseur propre (Cela est parvenue en une minute)
- Appliquer la colle de marbre peut être polie pour obtenir une finition brillante semblable à la surface appliquée.

Stockage et durée de conservation :

1 année à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil et en un endroit bien ventilé.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.