



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel
seulement

Kapci 4100 Adhésif liquide en marbre.

Description de produit

Kapci 4100 Adhésif pour marbre est une colle pour marbre à deux composants à base de polyester insaturé, basée sur un système adhésif au séchage rapide spécialement formulé pour fixer le marbre / granit l'un à l'autre.

Utilisation :

La colle de marbre est mieux convenable pour les réparations des artefacts en marbre/granit, par exemple :

- La fabrication de monuments et de souvenirs.
- Le marbre sur la fixation de marbre.
- Le travail de réparation du remplissage des pores/des fissures en marbre.

Propriétés physiques

Couleur	Transparent
Apparence	Pâte lisse transparente de consistance de beurre
Viscosité @30 deg.C	2500 – 2800 Poises
Gravité spécifique	1.13 – 1.16 gm/cm ³
Consistance	Semi liquide, exempte de grumeaux et facile à étaler

Matériaux d'application

Marbre 4100.
Durcisseur.

Propriétés de composite

- La vie en pot avec de 2-3% durcisseur : 6 – 8 minutes.
- L'endurcissement après 24H : 70.
- La puissance compressive : 20KN minutes.
- Temps de séchage à 25C. 10 – 12 minutes (Temps de manipulation).
- La guérison complète atteinte en 2 – 3 heures.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel
seulement

Préparation de surface :

Enlever la couche lâche et faible sur le marbre et le granit et la surface en béton en utilisant une brosse métallique.

Instructions à l'usage :

- Mélanger Kapci 4100 au durcisseur (100gm : 1-3gm) -3% par le bois du durcisseur mélangé avec le mastic de marbre (Si la température de climat est basse et (1 – 2%) de durcisseur si la température de climat est haute.
- Mélanger pour obtenir une homogénéité complète " Prendre une assiette propre en plastique ou en métal et un épandeur flexible de mastic pour mélanger".
- Appliquer le mélange en l'épaisseur propre (Cela est parvenue en une minute)
- Appliquer la colle de marbre peut être polie pour obtenir une finition brillante semblable à la surface appliquée.

Stockage et durée de conservation :

1 année à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil et en un endroit bien ventilé.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.