



KAPCI
COATINGS

Ficha Técnica

Fecha de emisión: Enero 2024

Exclusivo para uso profesional

Kapci 6510 Acelerador

Descripción del producto

Kapci 6510 un Acelerador convencional con la intención de acelerar tiempo de curado, secar el tiempo de manejo, tiempo de cinta, etc.

Es un producto muy reactivo y hay que tener mucho cuidado respecto a la cantidad añadida. El acelerador Kapci 6510 no debe mezclarse con activadores de secado extra rápido y se recomienda utilizarlo para temperaturas de 10°C-20°C.

Aplicación



Se añade 3-5 en masa %

Nota: la adición recomendada de 3-5 en masa % se calcula en la masa total del producto 2K y el activador añadidos, antes de añadir el diluyente.

La guía de mezcla de Kapci 6510 en el producto 2K en particular se encuentra en la ficha técnica del producto correspondiente.

Notas generales

Consejos importantes

1. Se evita la adición de Kapci 6510 en exceso como se puede causar defectos en la superficie como cáscara de naranja, burbujas in solvente, pérdida de brillo y neblina.
2. Se utiliza Kapci 6510 en temperaturas entre 10°C -20°C. No se requiere utilizar Kapci 6510 normalmente en temperaturas más de 25 °C.
3. No utilice Kapci 6510 en condiciones de alta humedad.
4. La adición de Kapci 6510 reduce la vida útil.

Salud y seguridad

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.

IMPORTANT NOTE: Estas TDS son solo para fines informativos sin ninguna obligación, ya que no tenemos control sobre la calidad y las condiciones de la superficie o la aplicación.