



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافى فقط

إصدار يناير ٢٠٢٤

كابسي سيلك ٧٢٠

وصف المنتج

كابسي سيلك ٧٢٠ بلاستيك نصف لامع على الجودة ذو مظهر جذاب للدهانات الداخلية والخارجية مصنع من الأكريليك المعالج.

اللون	أبيض ويمكن تلوينه
اللزوجة	٣٠±٣ كريس
نسبة المواد الصلبة	٥٦±٣%
الكثافة النوعية	١,٢٨±٠,٣ جم / سم ^٣
اللمعة	نصف لامع
التغطية	١٠-١٢ م ^٢ /كجم (سمك الفيلم الجاف ٤٠-٤٥ ميكرون)

مميزات المنتج

الخواص الفيزيائية للمنتج

- مقاوم للتجبر.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
- مقاوم للقلويات.
- بياض عالي غير قابل للاصفرار.
- تغطية عالية.
- مقاوم للاتساح.
- قابل للغسيل (حتى ٣٠٠٠٠ لفة).
- يعطي سطح منتظم وناعم بعد التطبيق.
- قوة التصاق عالية بالأسطح.
- انسيابي سهل التطبيق.

مجالات التطبيق وتجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة فى السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يستخدم كابسي سيلك ٧٢٠ على جميع الأسطح الداخلية والخارجية.
- يستخدم كابسي سيلك ٧٢٠ لجميع الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح أسمنتية أو مصيص أو خرسانية.

نسبة التخفيف

كابسي سيلك ٧٢٠ يخفف بالماء (١٥%) كحد أقصى حتى لزوجه الاستخدام المناسبة.



KAPCI
COATINGS

تطبيق المنتج

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١٥ - ٢١ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم / سم ^٢ (٢١٠ بواز)

نظام الدهان المقترح

أولا الأسطح الجديدة: (وجه) كابسي سيلر ٧٥١ ثم (٢ سكينه) كابسي بتي ٧٥٠
الأسطح السابق دهانها ببيويات زيتية أو لاكيات: تخشين السطح بالصنفرة والتخلص من الأتربة. ثم (وجه) مخفف من كابسي مط ٧٦٦
الأسطح السابق دهانها ببيويات مستحلبة: تنظف السطح جيدا بالماء والصابون السائل ثم غسل الأسطح بالماء

بعد ذلك

(وش) كابسي سيلر ٧٥١
(وش) كابسي لاتيكو ٧٣٧ أو (وجه) كابسي كوت ٧٣٣
(وشين) كابسي سيلك ٧٢٠

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبيه ٦٠%

جفاف اولى اساعه
زمن اعاده الدهان ٤ ساعه
جفاف نهائى ٦ ساعه



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم استخدام الماء فى تنظيف أدوات التطبيق

فتره الصلاحية

عامن من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة وتخزينها طبقا للشروط الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل