



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٤

## كابسي كوت ٧٣٣ مط

وصف المنتج والغرض من إستخدامه  
كابسي كوت ٧٣٣ بلاستيك مط مصنع من الاكريليك المعالج ناصع البياض للدهانات الداخلية.

### الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون:	أبيض ويمكن تلوينه.
اللزوجة:	٤٣ ± ٣ كريس
المحتوى الصلب	٦٢ ± ٣%
الكثافة	١,٦٢ ± ٠,٣ جم / سم ٣
اللمعة:	مط
التغطية	٦-٨ متر مربع / كجم سمك الفيلم الجاف ٤٥-٥٠ ميكرون

### مميزات المنتج

- مقاوم للقلويات
- تغطية عالية
- سهل التطبيق
- يعطي سطح منتظم وناعم بعد التطبيق
- بياض عالي

### مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة فى السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يوصى باستخدام كابسي كوت ٧٣٣ للتطبيق على الطوب أو الجص أو الخرسانة أو صفائح الأسمنت.

### تطبيق المنتج

يمكن تطبيق المنتج:

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدى أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ٠,١٥ - ٢,١ بوصة
		زاوية الرش ٢٠-٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠-١٩٠ كجم / سم ٢ (٢١٠ بواز)

**الأسطح الجديدة** : يطبق كابسي سيلر ٧٥١ طبقة واحدة . ثم تطبيق معجون كابسي ٧٥٠ طبقتين متقاطعتين . ثم تطبيق كابسي سيلر ٧٥١ طبقة واحدة .

**على الأسطح القديمة المطلية مسبقا بالزيت أو الدهانات الألكيدية** يتم الصنفرة وإزالة الغبار. ثم تطبيق كابسي سوبر مط ٧٦٦ طبقة واحدة

**الأسطح قديمة مطلية مسبقا بطلاء مستحلب** يغسل بالماء والصابون السائل. ثم شطف بالماء. ثم تطبيق كابسي سيلر ٧٥١ طبقة واحدة .

### بعد ذلك

تطبيق كابسي كوت ٧٣٣ طبقتين بعد التخفيف بالماء ٥% ، للوصول إلى لزوجة التطبيق ؛



**KAPCI**  
COATINGS

### وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و ٧٠ رطوبة نسبية

- وقت الجفاف الأولي ساعة
- لإعادة الدهان ٤ ساعات
- وقت الجفاف النهائي ٦ ساعات



### ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

### مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

### تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل