



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافى فقط

إصدار يونيو ٢٠٢٤

كابسي إيجنت ٧٧٠ نصف لامع

وصف المنتج

كابسي ٧٧٠ هو دهان زيتي يجف بالهواء، مناسب لجميع التطبيقات على المعادن والخشب والجدران.

خواص المنتج الفيزيائية

| | |
|---------------|---|
| اللون: | أبيض وملون حسب دليل ألوان كابسي |
| اللزوجة: | ٢٤+/ -٢ ثانية / كأس فورد ٨ |
| المحتوى الصلب | ٥٧-٦٧٪ |
| الكثافة | ١,٢٢-١,٢٦ جم / سم ٣ |
| اللمعة: | نصف لامع |
| التغطية | ١٠-١٢ متر مربع / كجم سمك الفيلم الجاف (٤٠-٥٠ μ) |

تجهيز السطح

يوصى باستخدام كابسي إيجنت ٧٧٠ للتطبيق على الخشب والمعدن والجدران بعد التحضير المناسب حيث يتم دهان السطح مسبقا بكابسي ٧٦٦ يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية بالفعل خالية من الغبار والشحم والشمع.

تطبيق المنتج:

يتم رش كابسي ٧٧٠ طبقتين
نسبة الخلط: ١٠٠% كابسي ٧٧٠ : ١٠-٣٠ % نفض

أدوات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج باستخدام

| الرولة | الفرشاة | الرش |
|---------|------------------|--|
| يوصى به | الاركان والزوايا | مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي |
| | | الارشادات |
| | | فتحة المسدس ١٥، - ٢١، بوصه |
| | | زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة |
| | | الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم/ سم ٢ (٢١٠ بواز) |

وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠ رطوبة نسبية

- الجفاف الأولي ٢-٣ س
- الجفاف النهائي ٢٤ س





KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

١. وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
٢. يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
٣. يتم إستخدام النفض فى تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل