



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافى فقط

إصدار يونيو ٢٠٢٤

كابسي رفلكت ٧٨٠

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

كابسي رفلكت ٧٨٠ بلاستيك ميتالك, مصنع من الاكريليك عالي الجودة مع إضافات خاصة لإضفاء المظهر الميتالك الجذاب علي الأسطح الداخلية يتمتع بصلابة فائقة, و ألوان جذابة.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	يمكن تلوينه حسب الكاتالوجات المتاحة
المحتوى الصلب	٤٢ ± ٣%
الكثافة	١,٠ ± ٠,٣ جم / سم ^٣
معدلات الفرد	مسدس الرش (١٢-١٥ م / كجم) الاسفنجة (١٥-٢٥ م / كجم) طابعة (١٥-٢٥ م / كجم) يعتمد على :-طبيعة السطح و نموذج التصميم المطلوب و ظروف التنفيذ و الأداة المستخدمة.

مميزات المنتج

- يعطى أشكال الميتالك الجذابة
- مقاومة جيدة للغسيل
- سهل الاستخدام و له عدة طرق للاستخدام
- يلون بسهولة مع ثبات عالي للألوان

تجهيز السطح

يوصى باستخدام كابسي رفلكت ٧٨٠ للتطبيق على الأسطح الجصية أو الخشبية أو الأسمنتية. يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية مسبقًا خالية من الغبار والشحمة والشمع.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق ونسب الخلط مع كل أداة

كابسي رفلكت ٧٨٠ يخفف بالماء طبقاً للشكل المطلوب و الاداه المستخدمة
مسدس الرش (٤٠%) تخفيف
الاسفنجة (١٠%) تخفيف
طابعة (٣٠%) تخفيف

نظام الدهان المقترح

١. (وش) كابسي سيلر ٧٥١
٢. (٢-٣ سكينه) كابسي يتي ٧٥٠
٣. يتم صنفرة المعجون جيداً
٤. (١-٢ وش) كابسي توب ٧٣٠ (ملونا طبقاً للون النهائي المرغوب فيه) يؤخذ في الاعتبار أن السطح يجب أن يكون ناعماً.
٥. يتم تطبيق كابسي رفلكت ٧٨٠ (الاسفنجة البحرية, الصناعية), مسدس الرش أو أي وسيلة تطبيق أخرى مثل (أشكال الطابعات المتنوعة) طبقاً للشكل المطلوب.
٦. يمكن الحصول على أشكال مميزه برش المنتج باستخدام مسدس الرش, فوهة مسدس الرش ٣,٣م- ضغط الهواء ٣ بار.



KAPCI
COATINGS

٧. نظرا لتمتع المنتج بصلابة فائقة يمكن استخدام كاسي رفلكت ٧٨٠ في شرفات المنازل لإعطاء أشكال ديكورية مميزة و لكن طبقا لظروف تطبيق خاصة (سيستم الدهانات الخارجية)

وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٧٠ رطوبة نسبية

الجفاف الأولي ٢ ساعة
لإعادة الدهان ٦ ساعات
الجفافي النهائي ٢٤ ساعة



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية وطريقة التخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل