



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافى فقط

إصدار يناير ٢٠٢٤

## كابسي ساندي ٧٨٤

### وصف المنتج

كابسي ساندي ٧٨٤ منتج ديكوري خاص ذو أساس مائي، مصنع من الاكريليك عالي الجودة مع إضافات زجاجية يمكن من خلاله الحصول على أشكال زخرفية جذابة ذات طابع لؤلؤي للاستخدامات الداخلية والخارجية.

### الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	يمكن تلوينه طبقا لكارثة ألوان كابسي.
نسبة المواد الصلبة	٣٦±٣%.
الكثافة النوعية	١,٣٣±٠,٣ جم /سم <sup>٣</sup>
معدل الفرد	٢,٥ - ٣ /٢٥ كجم يعتمد على:- طبيعة السطح و نموذج التصميم المطلوب وظروف التنفيذ.

### مميزات المنتج

- مرونة مميزة.
- قابل للتلوين بسهولة مع ثبات عالي للألوان.
- مقاوم للتشقق.
- سهل الاستخدام.
- مقاوم للعوامل الجوية.

### تجهيز السطح

يمكن استخدام كابسي ساندي ٧٨٤ على جميع الأسطح الإسمنتية، الجبسية و الخشبية.

### تطبيق المنتج

#### أدوات التطبيق

أداة التجزيع المطاطي - مالج مفرغ- سكينه معجون

#### نسبة التخفيف

كابسي ساندي ٧٨٤ يمكن تخفيفه بالماء ٥% كحد اقصى .

#### نظام الدهان المقترح

(وش) كابسي سيلر ٧٥١ أو (وجه) كابسي سيلر ٧٥٦.  
يتم تطبيق معجون كابسي بتي ٧٥٠ بواسطة سكينه معجون.  
يتم تطبيق (١-٢) بلاستيك كابسي توب ٧٣٠ (ملون حسب اللون النهائي المرغوب فيه) .  
بعد الجفاف التام يتم تطبيق كابسي ساندي ٧٨٤ حسب الشكل المرغوب فيه ويمكن تلوينه بمركبات ألوان كابسي لإعطاء تأثيرات خاصة يمكن تطبيق كابسي اكوا اسبونج ٧٩٩ أو كابسي رفلكت ٧٨٠ أو كابسي بيرل ٧٨٥ على المنتج

#### زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبيه ٦٠%

- جفاف اولى ٢ ساعه
- زمن اعاده الدهان ٨ ساعه
- جفاف نهائى ٢٤ ساعه



#### ملاحظات عامة

- ١ وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢ يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣ أداة التطبيق لها دور أساسى فى الشكل النهائي للمنتج
- ٤ يتم إستخدام الماء فى تنظيف أدوات التطبيق

**هام:** التعليمات الموجودة فى النشرات الفنية هي قائمة علي ما لدينا من خبرات ومعرفة بالمنتج دون أدني مسئولية عما ينتج من مشاكل متعلقة بالسطح المراد دهانه أو المشاكل المرتبطة بالتطبيق الخاطئ للمنتج. كما يرجى دائما قراءة تعليمات السلامة والصحة



**KAPCI**  
COATINGS

### مدة الصلاحية وطريقة التخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية مغلقة الإحكام في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

### تعليمات السلامة والصحة:

- 1- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- 2- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- 3- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل