



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

Kapci 787 Marble Antica

Description

Kapci 787 Marble Antica est un mastic décoratif hydrodiluable (de base à l'eau) spécialement conçu pour donner un effet de marbre lisse attirant.

Caractéristiques de produit

- Facilement appliqué.
- Résistance à l'altération.

Propriétés physiques

Couleur	Selon le guide de couleur KAPCI
Contenu solide	66±3%
Densité	1.55±0.03 gm/cm ³
Brillance	Haute brillance
Couverture	1.5 – 3 m ² /kg

Préparation de supports et de surfaces :

- Kapci Aqua perle 787 est recommandé pour l'application sur les briques, le plâtre, le bois et les surfaces en ciment.
- Enlever tous les lâches, de peinture défectueuse, les résidus de poudre ou de poussière.
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de mastic et d'apprêt avec des papiers de ponçage.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité du mur sont encore hautes.

Application

1. Appliquer Kapci sealer 751 en une seule couche.
2. Appliquer Kapci mastic 750 en deux ou trois couches croisées.
3. Le ponçage de la surface.
4. Appliquer Kapci revêtement 730 en une ou en deux couches (Précédemment teintés selon la finition désirable). Assurer une surface lisse.
5. Appliquer Kapci 787 Marble Antica par une spatule ou un couteau à mastic d'acier inoxydable.
6. Rendre la surface plus lisse et brillante par frottant la surface en multiple fois avec l'outil d'application.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage initial	1 - 2 h
Temps de recouvrement	4 - 6 h
Temps de séchage final	7 jours

Outils d'application :

Une spatule ou un couteau à mastic d'acier inoxydable.

Nettoyeur des outils d'application :

L'eau

Stockage et durée de conservation :

2 années à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.