



KAPCI
COATINGS

إصدار يناير ٢٠٢٤

لنشرة الفنية

للإستخدام الإحترافى فقط

كابسى جرانبوليت ٧٨٩

وصف المنتج

كابسى جرانبوليت ٧٨٩ منتج ذو أساس مائي، صمم خصيصا لإضفاء مظهر الجرانيت الجذاب علي الأسطح الداخلية و الخارجية.

مميزات المنتج

- يتميز بصلابة عالية.
- سهل الاستخدام.
- مقاوم للعوامل الجوية.
- وقت جفاف مناسب.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	يمكن تلوينه طبقا لكرتة ألوان كابسى
نسبة المواد الصلبة	٣±٤٥ %
الكثافة النوعية	١,٣±٠,٩٩ جم / سم ^٣
معدل الفرد	٥ – ٤ م ^٢ /كجم

تجهيز السطح

يمكن استخدام كابسى جرانبوليت ٧٨٩ علي جميع الأسطح الإسمنتية، الجبسية و الخشبية. يجب أن تكون جميع الأسطح جافة خالية من الأتربة والشحوم

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق ونسب التخفيف

مسدس الرش
الفوهة المقترحة للمسدس المستخدم: ١,٧ مم
ضغط هواء ٣ بار

نسب التخفيف: كابسى جرانبوليت ٧٨٩ يخفف بالماء (٤٠%) كحد أقصى حتى لزوجه الاستخدام المناسبة.

نظام الدهان المقترح

١. (وش) من كابسى سيلر ٧٥١
٢. (٢-٣ سكينه) كابسى بتي ٧٥٠
٣. يتم صنفرة المعجون جيدا
٤. (١-٢ وش) كابسى لاتيكو ٧٣٧ أو (١-٢ وجه) كابسى توب ٧٣٠ مع مراعاة أن يكون من نفس درجة لون جرانبوليت النهائي.
٥. يتم تطبيق كابسى جرانبوليت ٧٨٩

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبته ٦٠%

جفاف أولى ٢ ساعة
جفاف نهائى ٢٤ ساعة





KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل