



KAPCI
COATINGS

لنشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٤

كابسبي شاموازيت ٧٩٥

وصف المنتج

كابسبي شاموازيت ٧٩٥ منتج ذو أساس مائي، صمم خصيصا لإضفاء مظهر القطيفة أو الشمواه الجذاب علي الأسطح الداخلية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	فضي، ذهبي، برونزي و مارون و يمكن تلوين كابسبي شاموازيت ٧٩٥ اللون الفضي و براعى أن لا تتجاوز كمية الألوان على المنتج (١٠%) من حجم المنتج.
المحتوى الصلب	٤٥ ± ٣%
الكثافة	٠,٩٩ ± ٠,٣ جم / سم ٣
التغطية	١٠-١٢ متر مربع / كجم يعتمد على طبيعة السطح وظروف التشغيل

مميزات المنتج

- يتميز بصلادة عالية.
- مقاومة عالية للغسيل.
- سهل الاستخدام.
- مقاوم للعوامل الجوية.
- وقت تشغيل طويل.

تجهيز السطح

يوصى باستخدام كابسبي شاموازيت ٧٩٥ للتطبيق على الأسطح الجصية أو الخشبية أو الأسمنتية.

يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية مسبقاً خالية من الغبار والشحم والشمع.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق: سكين المعجون أو المالج الفولاذي أو الفرشاة أو الطابعة
و نسب التخفيف: كابسبي شاموازيت ٧٩٥ يخفف بالماء (٥٠%) كحد أقصى حتى لزوجه الاستخدام المناسبة.

نظام الدهان المقترح

- (وش) من كابسبي سيلر ٧٥١.
- (٢-٣ سكين) كابسبي بتي ٧٥٠.
- يتم صنفرة المعجون جيدا.
- (١-٢ وش) كابسبي لاتيكو ٧٣٧ أو كابسبي توب ٧٣٠ مع مراعاة أن يكون من نفس درجة لون الشموازيت النهائي.
- يتم تطبيق وش كابسبي شاموازيت ٧٩٥ باستخدام الروله من نفس اللون النهائي و يترك ليجف، ثم يتم تطبيق كابسبي شاموازيت ٧٩٥ باستخدام (سكين المعجون أو المالج الفولاذي).

وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠ رطوبة نسبية

وقت الجفاف الأولي	٣٠ دقيقة
وقت الجفاف لإعادة الدهان	٤-٦ ساعات
وقت التجفيف النهائي	٢٤ ساعة



هام: التعليمات الموجودة في النشرات الفنية هي قائمة علي ما لدينا من خبرات ومعرفة بالمنتج دون أدني مسئولية عما ينتج من مشاكل متعلقة بالسطح المراد دهانه أو المشاكل المرتبطة بالتطبيق الخاطئ للمنتج. كما يرجى دائما قراءة تعليمات السلامة والصحة.



KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل