



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يونيو ٢٠٢٤

كابسي أكوا سبونج ٧٩٩

وصف المنتج

كابسي أكوا سبونج ٧٩٩ منتج ذو أساس مائي، صمم خصيصا لإعطاء أشكال زخرفية جذابة بتأثيرات متعددة فوق الأسطح الداخلية، إن استخدامك لمنتج كابسي أكوا سبونج ٧٩٩ سوف يمنحك تميزاً لن تخطئه العين و خاصة تلك التي تتمتع بحس فني متميز.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	يمكن تلوينه طبقا لكراتة ألوان كابسي، و يراعى أن لا تتجاوز كمية الألوان على المنتج (١٠%) من حجم المنتج
المحتوى الصلب	٤٨ ± ٣%
الكثافة	١,٩٠ ± ٠,٠٣ جم / سم ٣
التغطية	١٥-٢٠ م ^٢ / كجم

مميزات المنتج

- يتميز بصلادة عالية
- مقاومة عالية للغسيل
- سهل الاستخدام
- مقاوم للعوامل الجوية
- وقت تشغيل طويل

تجهيز السطح

يستخدم كابسي أكوا سبونج ٧٩٩ على الأسطح الجصية أو الخشبية أو الأسمنتية. يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية مسبقاً خالية من الغبار والشحم والشمع.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق: الرولة (ذات الطبقات الخاصة)، الاسفنجية (البحرية، الصناعية) أو أي وسيلة تطبيق أخرى طبقا للتشطيب المطلوب
ونسب التخفيف: كابسي أكوا سبونج ٧٩٩ يخفف بالماء (٥٠% - ١٠٠%) كحد أقصى طبقا للتشطيب المطلوب.

نظام الدهان المقترح

- (وش) من كابسي سيلر ٧٥١
- (٢-٣ سكين) كابسي يتي ٧٥٠
- يتم صنغرة المعجون جيدا
- (وش) من كابسي كوت ملون طبقا للون المطلوب
- (١-٢ وش) كابسي سيلك ٧٢٠ أو كابسي سوبر مراكز أو كابسي سوبر لو كس مراكز (ملونا طبقا للتشطيب) يؤخذ في الاعتبار إن السطح يجب أن يكون ناعما
- يتم تطبيق كابسي أكوا سبونج ٧٩٩ بالرولة (ذات الطبقات الخاصة)، الاسفنجية (البحرية، الصناعية) أو أي وسيلة تطبيق أخرى طبقا للتشطيب المطلوب



KAPCI
COATINGS

وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و ٧٠ رطوبة نسبية

وقت التجفيف الأولي ٢ ساعة
وقت إعادة الدهانات ٢٤ ساعة
وقت التجفيف النهائي ٧ أيام



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل