



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel
seulement

Kapci Prima 710 – Brillant.

Description de produit

Kapci Prima 710 est une finition élastomère attirante basée à l'émulsion acrylique pour les surfaces intérieures et extérieures. Il s'agit d'une peinture de façade de haute qualité spécialement conçue pour garantir une durabilité de longue durée. KAPCI Prima 710 est recommandé pour l'application sur les briques, le plâtre, le béton et les feuilles amiantes en ciment.

Caractéristiques de produit

- Résistant au farinage.
- Résistant à UV.
- Résistant à alcalinité.
- Excellentes propriétés de non - jaunissement.
- Pouvoir remarquable de masquage.
- Haute blancheur.
- Résistant au ramassage de poussière.
- Lavable (Jusqu'à 30000 cycles).
- Facile à nettoyer.
- Facile à appliquer.

Propriétés physiques

Couleur	Blanc et coloré.
Viscosité	42±3 Ku
Contenu solide	56±3%
Densité	1.22±0.03 gm/cm ³
Brillance	Brillante
Couverture	10 - 12 m ² /kg (Épaisseur de couche sèche 40 - 50 µm)

Préparation de surface.

- Enlever tous les lâches, de peinture défectueuse, les résidus de poudre ou de poussière.
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de mastic et d'apprêt avec des papiers de ponçage.
- Les surfaces à peindre doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité du mur sont encore hautes.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel
seulement

- **Pour une surface nouvelle**, appliquer Kapci 751 sealer en une seule couche puis appliquer Kapci mastic 750 et ainsi appliquer Kapci 751 sealer une autre fois ensuite appliquer un type convenable de peinture émulsive (Latico 737 ou Kapci 733) en une seule couche.
- **Pour les surfaces précédemment peintes en des peintures alkydes**, poncer et éliminer la poussière puis appliquer Kapci 766 super Matt puis Kapci 751 sealer.
- **Pour les surfaces précédemment peintes en des peintures émulsives**, laver la surface et appliquer Kapci sealer puis appliquer un type convenable de peinture émulsive (Latico 737 ou Kapci 733) en une seule couche.
- Appliquer Kapci Prima 710 Matt en deux couches après la dilution à l'eau (10% dilution) pour parvenir à la viscosité d'application.

Application

Outils d'application

Un rouleau	Une brosse	Une pulvérisation
Recommandé	Recommandé pour le repeindre des corners et des bords.	Utiliser une pulvérisation sans air ou une pulvérisation conventionnelle.
		Les données directrices pour la pulvérisation sans air. L'embout de buse 0.015–0.021" Les degrés d'angle de pulvérisation 20°-60° La pression et le buse 140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)



Temps de séchage à 25 °C & 60% R.H

Temps de séchage initial	1h
Temps de recouvrement	4h
Temps de séchage final	8h

Notes générales.

1. Les temps de séchage sont généralement en rapport à la circulation d'air, de température, d'épaisseur de couche et le nombre de couches et ils seront affectés en correspondance.
2. Les données recommandées sont données pour le recouvrement en le même type générique de peinture.
3. Dans le cas de l'application des couches multiples, le temps de séchage est influencé par le nombre, la séquence et de l'épaisseur des couches précédemment appliquées.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel
seulement

4. La surface doit être sèche et exempte de toute contamination préalablement à l'application de la couche subséquente.
5. Le nettoyeur des outils d'application est l'eau.

Stockage et durée de conservation :

2 années à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.