



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

Kapci Élégant 333 émaille brillant

Description de produit et l'usage destiné.

Élégant 333 est une finition d'émail brillante alkyde. Elle fournit une finition durable avec une bonne rétention de brillance convenable à l'application sur les surfaces en métal, en bois et en ciment après le temps propre.

Propriétés physiques

Couleur:	Blanc et coloré selon le guide de couleur Kapci.
Viscosité	40-50 sec / ford cup 8
Contenu solide	57-65 %
Densité	0.93-1.20 gm/cm 3
Couverture	10 – 12 m2/ kg (Épaisseur sec de couche 40-50 µ)

Préparation de supports et de surfaces :

Les supports métaux

- Ils doivent être préparés avec un décapage blast abrasif ou un nettoyage mécanique,
- Kapci élégant 333 doit toujours être appliqué sur un primaire anti corrosif ou le primaire de surface doit être sec et sans toutes les contaminations.

Les supports amiantes en bois, en ciment et en plâtre.

- Enlever tous les lâches, de peinture défectueuse, les résidus de poudre ou de poussière
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de mastic et d'apprêt avec des papiers de ponçage.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité des murs sont encore hautes.

Application

Appliquer Kapci élégant 333 en deux couches.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques


Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

Outils d'application

Le produit peut être appliqué par

Un rouleau	Une brosse	Une pulvérisation
Recommandé	Recommandé pour le repeindre des corners et des bords.	Utiliser une pulvérisation sans air ou une pulvérisation conventionnelle.
		Les données directrices L'embout de buse 0.015–0.021" Les degrés d'angle de pulvérisation 20°-60° La pression et le buse 140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)



Proportion de mélange

100% Élégant 333

10%-30% white spirit.

Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage initial	3-h
Temps de recouvrement	24h
Temps de séchage final	24h

Notes générales.

1. Les temps de séchage sont généralement en rapport à la circulation d'air, de température, d'épaisseur de couche et le nombre de couches et ils seront affectés en correspondance Les données recommandées sont données pour le recouvrement en le même type générique de peinture.
2. Dans le cas de l'application des couches multiples, le temps de séchage est influencé par le nombre, la séquence et de l'épaisseur des couches précédemment appliquées.
3. La surface doit être sèche et exempte de tout contaminations préalablement à l'application de la couche subséquente.
4. Le nettoyeur des outils d'application est white spirit.

Stockage et durée de conservation :

3 années à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.