

## لاتيكو ٧٠٠ لامع

### وصف المنتج

لاتيكو ٧٠٠ هو دهان سينثتيك لامع يجف بالهواء . مناسب لجميع التطبيقات على المعادن والخشب والجدران بعد تجهيز السطح بالبرايمر المناسب.

### الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون:	أبيض وملون حسب دليل ألوان كاسبي
اللزوجة:	٢٠-٢٥ ثانية / كأس فورد ٨
المحتوى الصلب	٥٧-٦٥%
الكثافة	١,٢-١,٩٣ جم / سم ٣
اللمعة:	لامع
التغطية	١٠-١٢ متر مربع / كجم سمك الفيلم الجاف (٤٠-٥٠ μ)

### تجهيز السطح

- يوصى باستخدام لاتيكو ٧٠٠ لامع للتطبيق على الخشب والمعادن والجدران بعد التحضير المناسب.
- يتم دهان السطح مسبقا بلاتيكو ٧١١.
- يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية بالفعل خالية من الغبار والشحم والشمع.

### تطبيق المنتج

### أدوات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج باستخدام

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١,٥ - ٢,١ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم / سم ٢ (٢١٠٠ باوز)

نسبة التخفيف: يتم تطبيق: لاتيكو ٧٠٠ لامع بعد التخفيف بكاسبي ٥٥٥ من ١٠٪ إلى ٣٠٪ للوصول إلى لزوجة التطبيق المناسبة وقت

### وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠٪ رطوبة نسبية

الجفاف الأولي ٣ ساعات  
الجفاف لاعادة الدهان ٢٤ س  
الجفاف النهائي ٢٤ ساعة



### ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي فى الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم إستخدام الماء فى تنظيف أدوات التطبي

### مدة الصلاحية وطريقة التخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

### تعليمات السلامة والصحة:

- 1- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- 2- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- 3- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل