

Latico 711 Matt Émaillé

Description de produit

Latico 711 est un émail Matt au séchage rapide convenable à toutes les applications sur les surfaces intérieures et extérieures en métal, en bois et les murs. Après le primaire propre de la surface.

Propriétés physiques

Couleur	Blanc and coloré selon le guide de couleur Kapci.
Viscosité	25 – 30 secs / ford cup 8
Contenu solide	70 - 75%
Densité	1.40 – 1.67 gm/cm ³
Brillance	Matt
Couverture	6 – 8 m ² /kg (Épaisseur de couche sèche 50-60μ).

Préparation de surface et de supports.

Latico 711 est recommandé pour l'application sur le métal, le bois et les murs après le primaire propre. Les surfaces nouvelles ou précédemment peintes doivent être exemptes de poussière, de graisse et de cire.

Application

Appliquer Latico 711 en deux couches.

Proportion de mélange :

100% Latico 711 : 10-30% Kapci 555

Outils d'application

Un rouleau	Une brosse	Une pulvérisation
Recommandé	Recommandé pour le repeindre des corners et des bords.	Utiliser une pulvérisation sans air ou une pulvérisation conventionnelle.
		Les données directrices pour la pulvérisation sans air. L'embout de buse 0.015–0.021" Les degrés d'angle de pulvérisation 20°-60° La pression et le buse 140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)

Temps de séchage à 25 °C & 60% R.H

Temps de séchage initial	2 - 3 h
Temps de recouvrement	8 h
Temps de séchage final	16 h

Notes générales.

1. Les temps de séchage sont généralement en rapport à la circulation d'air, de température, d'épaisseur de couche et le nombre de couches et ils seront affectés en correspondance.
2. Les données recommandées sont données pour le recouvrement en le même type générique de peinture.
3. Dans le cas de l'application des couches multiples, le temps de séchage est influencé par le nombre, la séquence et de l'épaisseur des couches précédemment appliquées.
4. La surface doit être sèche et exempte de toute contamination préalablement à l'application de la couche subséquente.
5. Le nettoyeur des outils d'application est White Spirit.

Stockage et durée de conservation :

3 années à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.