

Latico 757 claire

Description de produit

Latico 757 claire est un vernis transparent basé à l'émulsion acrylique modifié. Il est recommandé pour les deux applications intérieures et extérieures quand une finition de haute qualité est requise.

Latico 757 claire est recommandé pour l'application sur les peintures émulsives Matt, les maçonneries, les briques, le plâtre, les bétons et les feuilles en ciment.

Caractéristiques de produit

- Résistant à l'alcali.
- Lavable.
- Excellentes propriétés de non – jaunissement.
- Flexible pour accommoder de fissures de cheveux dans les supports.

Propriétés physiques

Couleur:	Transparent
Viscosité	8±3 Krebs
Contenu solide	17±3%
Densité	1±0.03gm/cm ³
Brillance	Haute brillance.
Couverture	12 - 15 m ² /kg (Comme un produit prêt à l'emploi)

Application

Outils d'application

Un rouleau	Une brosse	Une pulvérisation
Recommandé	Recommandé pour le repeindre des corners et des bords.	Utiliser une pulvérisation sans air ou une pulvérisation conventionnelle.
		Les données directrices
		L'embout de buse 0.015–0.021"
		Les degrés d'angle de pulvérisation 20°-60°
		La pression et le buse 140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)

Préparation de surface.

- **Pour une surface nouvelle**, appliquer Latico 717 sealer en une seule couche puis appliquer Latico mastic 727 et ainsi appliquer Latico 717 encore.
- **Pour les surfaces précédemment peintes en des peintures alkydes**, poncer et éliminer de la poussière puis appliquer Kapci 766 super Matt.
- **Pour les surfaces précédemment peintes en des peintures émulsives**, laver la surface et appliquer Kapci sealer 751.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel
seulement

1. Appliquer Un type de peinture Matt émulsive (Latico 737 ou Kapci couche 733) en deux couches.
2. Appliquer Latico 757 claire en deux couches après la dilution à l'eau 100% pour parvenir à la viscosité d'application adéquate.

Temps de séchage à 25 °C & 60% R.H



Temps de séchage initial	1h
Temps de recouvrement	4h
Temps de séchage final	6h

Notes générales.

1. Les temps de séchage sont généralement en rapport à la circulation d'air, de température, d'épaisseur de couche et le nombre de couches et ils seront affectés en correspondance.
2. Les données recommandées sont données pour le recouvrement en le même type générique de peinture.
3. Dans le cas de l'application des couches multiples, le temps de séchage est influencé par le nombre, la séquence et de l'épaisseur des couches précédemment appliquées.
4. La surface doit être sèche et exempte de tout contamination préalablement à l'application de la couche subséquente.
5. Le nettoyeur des outils d'application est l'eau.

Stockage et durée de conservation :

2 années à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.