

لاتيكو ٧٦٧

وصف المنتج

لاتيكو ٧٦٧ بلاستيك نصف لامع عالي الجودة ذو مظهر جذاب للدهانات الداخلية والخارجية مصنع من الأكريليك المعالج.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	ابيض و يمكن تلوينه .
اللزوجة	٣٤٥ ± كرس
نسبة المواد الصلبة	٤١ ± ٣ %
الكثافة النوعية	١,٠٣١,١٥ جم / سم ^٣
اللمعة	نصف لامع
التغطية	١٠-٢٠م ^٢ /كجم (سمك الفيلم الجاف ٤٥ - ٥٠ ميكرون)

مميزات المنتج

- مقاوم للتجير.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
- مقاوم للقلويات.
- بياض عالي غير قابل للاصفرار.
- مقاوم للاتساح.
- قابل للغسيل (حتى ٣٠٠٠ لفة).
- يعطي سطح منظم وناعم بعد التطبيق.
- قوة التصاق عالية بالأسطح.
- انسيابي سهل التطبيق.

مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يفضل استخدام بلاستيك لاتيکو ٧٦٧ نصف لامع علي جميع الأسطح الداخلية والخارجية.
- يستخدم بلاستيك لاتيکو ٧٦٧ نصف لامع لجميع الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح أسمنتية أو مصيص أو خرسانية.
- يجب أن تكون جميع الأسطح جافة خالية من الأتربة والشحوم

تطبيق المنتج

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١٥ - ٢١.٠ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم / سم ^٢ (٢١٠ بواز)

التخفيف: بلاستيك لاتيکو ٧٦٧ نصف لامع يخفف بالماء (١٥%) كحد أقصى حتى لزوجه الاستخدام المناسبة.

نظام الدهان المقترح

الأسطح الجديدة: (وش) سيلر لاتيکو ٧١٧ ثم (٢ سكينه) معجون لاتيکو ٧٢٧

الأسطح السابق دهانها ببيويات زيتية أو لاكيات: تخشين السطح بالصفرة والتخلص من الأتربة. ثم (وجه) مخفف من لاتيکو مط ٧١١ .

الأسطح السابق دهانها ببيويات مستحلبة (بلاستيك): تنظف السطح جيدا بالماء والصابون السائل ثم غسل الأسطح بالماء

بعد ذلك

(وش) سيلر لاتيکو ٧١٧

(وش) لاتيکو ٧٣٧ .

(وشين) بلاستيك لاتيکو ٧٦٧ نصف لامع .

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبية ٦٠%

اساعة

جفاف اولى

٤ ساعه

زمن اعاده الدهان

٦ ساعه

جفاف نهائى



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل