



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٤

كابسي ماريل ٤٠٠٠ – لاصق رخام

وصف المنتج

كابسي ماريل ٤٠٠٠ هو معجون بولى إستر لاصق للرخام يجف بالمصلب للوصلات الرخامية والتطبيقات المعمارية

الإستخدام

يستخدم كابسي ماريل

- لاصق التماثيل والهدايا المصنوعة من الرخام والجرانيت
- في عمل الاعمدة الرخامية
- تثبيت الاقواس الرخامية في الفيئات
- ملء الثقوب والشقوق الموجودة في الرخام
- فى تثبيت واجهات المباني المصنوعة من الرخام

الخواص الفيزيائية للمنتج

شفاف	اللون
معجون شفاف	القوام
٢٣٠-١٩٠ ملل باسكال / ث عند درجة حرارة ٣٠ د.م	اللزوجة
١,١٣-١,١٦ جم/سم ^٣	الكثافة

خواص المنتج بعد الخلط مع المصلب

٦-٨ دقيقة	الوقت المسموح لإستخدام المنتج بعد خلط ٢-٣ % من المصلب
٧٠%	الصلابة النسبية بعد ٢٤ ساعة :
٢٠ كيلو نيوتن / دقيقة	قوة القطع :
١٠-١٢ دقيقة	الجفاف الاولى عند درجة حرارة ٢٥ د.م
٣ ساعات	الجفاف النهائى

المواد المستخدمة فى التطبيق

ماريل ٤٠٠٠

مصلب بيروكسيد

تجهيز السطح

يتم إزالة الطبقة المتهاكلة من سطح الرخام والجرانيت بواسطة الفرشاة السلك

١. تعليمات التطبيق

٢. يتم تغليب الماريل جيدا فى العبوة فى حالة وجود فصل بسيط أو عدم تجانس للمنتج
٣. يتم خلط المصلب مع المعجون بنسبه ١-٢ جرام مصلب على كل 100 جرام معجون لاصق رخام ماريل ٤٠٠٠ فى درجات الحرارة العالية أو ٣ جرام فى حالة درجات الحرارة المنخفضة
٤. يجب خلط المصلب مع المعجون جيدا حتى يصبح متجانس القوام
٥. يجب عدم ترك الخليط فترة طويلة بعد الخلط بدون استخدام

الصلاحية والتخزين

عام من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة وتخزينها طبقا للشروط الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.



KAPCI
COATINGS

تعليمات السلامة والصحة:

- 1- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- 2- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- 3- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل