

كابسي RH 1300 – Back Up ريزين بولى إستر

وصف المنتج

كابسي RH 1300 هو ريزين بولى إستر متوسط اللزوجة – أورثو فيثاليك غير مشبع وغير معجل . يستخدم للخلط بسهولة مع الفيبير جلاس والفلات . ويستخدم الريزين لعمل البانيوهات و الثلاجات وتصميمات واجهات الحافلات وكذلك لعمل الأنابيب باختلاف أحجامها يمكن تطبيقه يدوي باستخدام الفرشاة أو عن طريق الرش

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللزوجة / 25 د.م	350 – 450 سم باسكال
الكثافة	1.08 – 1.1 جم/سم 3
الحامضية	25 – 35 مجم بوتاسيوم هيدروكسيد / جرام
المحتوى المائي	0.1 >
المحتوى الصلب	58 – 62
نقطة الوميض	32 د.م
الوقت الكافى للتشغيل بعد الخلط	15 – 20 د عند خلطه ب 2 % من المعجل (كوبالت أوكتوات 2 % و 1.5 % كتالست (ميثايل إيثيل كيتون بيروكسيد)
الوقت اللازم للوصول لأعلى درجة حرارة يحدث عندها التصلب	15 – 30 د
أعلى درجة حرارة يمكن الوصول اليها	170 + - 20 د.م

ملاحظات عامة

يتم التقليب قبل الإستخدام

التخزين:

يتم التخزين فى مكان جيد التهوية على ألا تزيد درجة الحرارة عن 25 درجة فى مكان التخزين كما لا يجب تعريض المنتج للشمس المباشرة

فترة التخزين

3 شهور محفوظ فى العبوة الأصلية

تعليمات السلامة و الصحة

1. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
2. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
3. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
4. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.