



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

بريما ٨٣٥٠ – فلر أكريلك ثنائي

وصف المنتج


بريما ٨٣٥٠ هو فلر أكريلك ثنائي (يحتاج مصلب) ذو محتوى صلب عالي (HS) صمم خصيصا ليكون أساس لكابسي ديما المائي او اكريلك ثنائي او كابسي بيز. يمتاز هذا المنتج

- بسهولة التطبيق
- سهولة الصنفرة
- سرعة الجفاف و يعطى سطح نهائى ممتاز.
- يتميز بالقدرة العالية للمحافظة على اللمعة و درجة اللون للدهان النهائى.

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق بريما ٨٣٥٠ على معجون بولى استر 2K , ايبوكسى برايمر 2K , ووش برايمر 2K , برايمر بادى Each , برايمر OEM , دهان قديم بعد الاعداد الجيد او سطح بلاستيك بعد تطبيق البرايمر الخاص بها (كابسي ١٥).

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بالوزن ١٠٠: ١٣: ١١	نسبة الخلط بحجم:			 (1:1:5)																
	فلر بريما ٨٣٥٠	مصلب	ثتر كابسي																	
	١٠٠%	٢٥%	١٠- ٢٠ %																	
		أو ٨٥٣٠ سريع	٨٤١٠ سريع																	
		أو ٨٥٥٠ عادى	٨٤٢٠ عادى																	
		أو ٨٥٧٠ بطئ	٨٤٣٠ بطئ																	
لزوجة الرش : ٢٦-٢٨ ثانية (DIN 4 / ٢٠ °م)																				
وقت الثبات: ٤ ساعات عند ٢٠ °م																				
مسدس الرش:																				
<table><tr><th>الضغط عند مخرج الدهان</th><th>الضغط الداخل</th><th>قطر الفونيه</th><th>المتوافق مع البيئة</th></tr><tr><td>٧ بار (٨-١٠ بار)</td><td>٢٦-٢٩ بار</td><td>١,٨-١,٧</td><td>HVLP</td></tr><tr><td></td><td>٢٦-٢٩ بار</td><td>١,٨-١,٧</td><td>التقليدى</td></tr><tr><td></td><td>٢٦-٢٩ بار</td><td>١,٨-١,٧</td><td>التقليدى</td></tr></table>						الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئة	٧ بار (٨-١٠ بار)	٢٦-٢٩ بار	١,٨-١,٧	HVLP		٢٦-٢٩ بار	١,٨-١,٧	التقليدى		٢٦-٢٩ بار	١,٨-١,٧
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئة																	
٧ بار (٨-١٠ بار)	٢٦-٢٩ بار	١,٨-١,٧	HVLP																	
	٢٦-٢٩ بار	١,٨-١,٧	التقليدى																	
	٢٦-٢٩ بار	١,٨-١,٧	التقليدى																	
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.																				

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق



KAPCI
COATINGS

عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ وجه سُمك الدهان الجاف ١٠٠-١٢٠ ميكرون.	
وقت الجفاف بين الطبقات: الجفاف بين الطبقات: ٣-٥ دقائق / ٢٠°م الجفاف قبل التجفيف الحراري: ١٠ - ١٥ دقيقة / ٢٠°م	
وقت الجفاف: ٢٠ دقيقة / ٦٠°م ١٥ دقيقة / ٢٠°م	
الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٠-١٥ د يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثر حول الجفاف بجهاز IR.	
الصفرة الجافة بالماكينه: ٣٢٠-٤٠٠/٥٠٠°م	
الصفرة بالماء : ٨٠٠ أو ١٠٠٠	

ملاحظات عامة

إعادة الدهان

يمكن إعادة دهان الغلر ٨٣٥٠ بعد الصفرة. الغلر يمكن إعادة دهانه بكابسي ديمبا ٩٧٦٠ او كابسي بيز ٦٧٠ او كابسي اكريلك ٦٦٠. لأفضل النتائج في التطبيق يجب ضبط درجة حرارة الكابينة والدهان ٢٠-٢٥ °م. يجب غسل مسدس الرش بعد دهانات 2K. لتطبيق الغلر ٨٣٥٠ على البلاستيك يفضل استخدام كابسي ٦١٦ الخاص بزيادة المرونة والالتصاق.

اختيار المصلب

توفر كابسي عدة انواع من المصلبات لتناسب مع احجام الدهان المختلفه و اختلاف ظروف الرش. المعلومات التالية هي توصيات استرشادية فقط:
يستخدم مصلب بريما ٨٥٠٠ سريع مع الغلر للأجزاء المتوسطة الحجم ودرجات الحرارة من ١٥-١٨°م.
يستخدم مصلب بريما ٨٥٣٠ سريع مع الغلر للأجزاء المتوسطة الحجم ودرجات الحرارة من ١٥-٢٠°م.
يستخدم مصلب بريما ٨٥٥٠ عادي مع الغلر للأجزاء الكبيرة ودرجات الحرارة حتى ٢٥°م.
يستخدم مصلب بريما ٨٥٧٠ بطيء مع الغلر للمساحات الكبيرة ودرجات الحرارة أعلى من ٢٥°م.

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIB(c) (540)535

القيمة المحددة لكمية المواد العضوية المتطايرة طبقا للاتحاد الاوروبي (لتصنيف المنتج: IIB.c) للمنتج الجاهز للتطبيق هي بحد اقصى 540 جرام/لتر.
قيمة المواد العضوية المتطايرة لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى 535 جرام/لتر.

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط. والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أي مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق.



KAPCI
COATINGS

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.