



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير

للإستخدام الإحترافي فقط

2025

## كابسي RH2601 Modified ISO / NEO بولى إستر ريزين أيزوفيثالك غير مشبع

### وصف المنتج وتطبيقاته

كابسي RH2601 هو ريزين أكريليك معدل عالى الجودة من الأيزوفيثالك نيوبنتايل جلايكول بولى إستر الغير مشبع . صمم خصيصا لعمل المجسمات الصلبة مثل الدوات الصحية ( الخاصة الحمامات ) وكذلك فى المطابخ والمكاتب وأماكن الإنتظار فى المطارات والحدائق وغيرها الكثير . كابسي RH2600 يعتبر شفاف وذلك حتى يمكن تلوينه بالفلترات المختلفه وأيضا لإظهار الاحجار الجميلة التى يمكن وضعها داخل الريزين .

### الخواص الفيزيائية:

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| الشكل                        | سائل شفاف                                    |
| اللزوجة / 25 د.م             | 900 - 1100 سم بواز                           |
| الحامضية                     | 20 مجم بوتاسيوم هيدروكسيد/ جرام بحد أقصى     |
| المحتوى الصلب                | 65 - 67 %                                    |
| وقت ثبات المنتج قبل أن يتحجر | 15 - 20 د باستخدام 1.5 % كوبالت و 1.5 % MEKP |

العبوات 220 كجم أو بستلات 20 كجم

### التخزين:

يتم التخزين فى مكان جيد التهوية على ألا تزيد درجة الحرارة عن 25 – 30 درجة فى مكان التخزين كما يجب أن يكون مكان التخزين جيد التهويه

### فترة التخزين

3 شهر محفوظ فى العبوة الأصلية والظروف المذكوره أعلاه

### تعليمات السلامة و الصحة

1. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
2. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
3. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
4. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.