



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي DF ٢٠٠٠ سيلر نيترو سيليلوزي منخفض اللزوجة

مواصفات المنتج:

كابسي سيلر DF ٢٠٠٠ سيلر نيترو سيليلوزي منخفض اللزوجة شفاف يتميز بسرعة الجفاف ويستخدم لحماية الأسطح الخشبية المختلفة – ويمكن إستخدام المنتج كسيلر وكورنيش نهائي مط كما يتميز بنعومته وقدرته علي ملء السطح وكذلك سهولة الصنفرة.

الخواص الفيزيائية للمنتج

معدل الفرد النظري (م²/كجم): ٥ – ٤

المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي سيلر نيترو DF ٢٠٠٠

كابسي ٥٢٦ (نتر سيليلوز)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي سيلر نيترو DF ٢٠٠٠ يستخدم للأنواع المختلفة من الأخشاب سواء المرنة أو الصلبة. قبل تطبيق كابسي سيلر نيترو DF ٢٠٠٠ يتم صنفرة الخشب بصنفرة ١٨٠ أو ٢٢٠، مع ضرورة تنظيف السطح من الاتربة والشحوم والزيوت قبل البدء في عملية الدهان.

نسبة الخلط بالوزن:

كابسي سيلر نيترو DF ٢٠٠٠ ١٠٠%
كابسي ٥٢٦ (نتر سيليلوز) ١٠ – ٢٠ % حتى

التطبيق:

كابسي سيلر نيترو DF ٢٠٠٠ يمكن تطبيقه بالرش ، يمكن تطبيق أكثر من طبقة للدهان، وفي حالة إحتياج السطح للمزيد يتم الإنتظار من ١٠:٥ دقائق ثم يتم رش مزيد من الطبقات، يتم بعد ذلك رش الورنيش 1K اللامع أو المط.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف نهائي ٣٠ د



اللون: شفاف فاتح

نقاط أخرى:

- ١- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.
- ٢- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء إختبار للمنتجات على قطع خشبية مهددة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.



KAPCI
COATINGS

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج، في العبوات الأصلية والظروف الجوية المناسبة.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.