KAPCI COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025	Fiche de données techniques	À usage strictement professionnel

Kapci 2000 MV Sealer Nitrocellulosique

Propriétés du produit

Kapci 2000 M V sealer nitrocellulosique est un sealer transparent de viscosité moyenne, à base nitrocellulosique au séchage rapide utilisé pour la protection des meubles, des objets en bois et des menuiseries intérieures. Il offre de bonnes propriétés de remplissage et de nivellement, ainsi qu'un séchage rapide et une facilité de ponçage.
Couverture théorique : 6 – 8m^2 /l par une couche.

Produits relatifs à l'application

Kapci 2000 Sealer MV Nitrocellulosique.
Kapci 525 Diluant Nitrocellulosique.

Préparation des surfaces et des supports

Poncer la surface du bois solide avec P80 ou P120 papier abrasif. Souffler loin la poussière et essuyer les contaminations (graisse, huile, etc.) préalablement à appliquer Kapci 2000 Sealer MV Nitrocellulosique.

Application

Kapci 2000 Sealer MV nitrocellulosique peut être appliqué par pulvérisation ou par un pinceau de peinture.
Kapci 2000 Sealer MV nitrocellulosique peut être recouvert par Kapci vernis 1K Matt/brillant.

Proportion de mélange par pois : 100 :100 Proportion de mélange par un pinceau : 100 : 50% Diluant (1:1)	100% Kapci 2000 Sealer MV Nitrocellulosique. 100 % Kapci 525 Diluant Nitrocellulosique.
Viscosité d'application : 18-20 s (F4/20°C)	

Les Réglages de pistolet pulvérisateur :

	Le buse de pulvérisation	La pression entrée	La pression d'automatisation
Conforme	1.6-1.8	2 bars (26- 29 psi)	

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.

HVLP	1.6-1.8	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Conventionnel	1.6-1.8	3-3.5 bar (45-50 psi)	

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet pour obtenir le meilleur résultat total.

Nombre de couches :
Appliquer 2 – 3 seules couches.
L'épaisseur totale de la couche sèche : 40-50 microns.

Appliquer deux couches



Temps d'évaporation :
5 - 10 minutes entre les couches.

Temps de séchage à 25ºC :
Sans poussière : 10 - 15 minutes /20°C.
Séchage jusqu'au ponçage : 2 – 4 h.

Couleur Des couleurs transparentes claires sont disponibles.

Remarques supplémentaires

1. La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.
2. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, il est toujours recommandé de tester les produits sur des morceaux de ferraille en bois avant de commencer le travail de peinture.

Durée de conservation

3 ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et dans des conditions normales.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.