



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٠٠٢ – ورنيش الكيد لامع

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٠٠٢ هو ورنيش الكيد يستخدم للأسطح الخشبية الداخلية . وهو مناسب للأسطح والأعمال الخشبية الداخلية مثل الأبواب والفواصل الخشبية والأسقف وغيرها. كابسي ٢٠٠٢ يتميز بسهولة التطبيق ونعومة السطح والمقاومة للماء وكيماويات المنازل المعتادة .

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)
معدل الفرد النظري م^٢/لتر ٩٢-٨٨
٦-٧ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٠٠٢
كابسي ثنر ٥٥٥ أو النفخ أو الترينتينة
ملاحظة: الترينتينة تعطى جفاف بطيء للمنتج

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٠٠٢ مناسب للتطبيق على جميع الأسطح الخشبية المرشوشة مسبقا بسيلر ٢٠٠٠ نثرو. بالنسبة للأسطح الخشبية التي لم يسبق دهانها يتم صنغرة الخشب بصنغرة ١٢٠ أو ١٨٠ يتم الصنغرة باستخدام صنغرة ٣٢٠ ثم يتم التنعيم بصنغرة ٤٠٠، يتم تنظيف الشوائب قبل رش ورنيش كابسي ٢٠٠٢ .

نسبة الخلط بالوزن	بالفرشاة	بالرشف
كابسي ٢٠٠٢	%١٠٠	%١٠٠
كابسي ٥٥٥ أو النفخ أو الترينتينة ٤٠-٥٠%		%٧٠-٨٠

التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٠٠٢ يتم تطبيقه بالرشف أو بالفرشاة (طبقتان) .

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف داخلي	٣-٤ س
جفاف نهائي	٢٤ س



نقاط أخرى:

- ١- ربما تحتاج الأسطح المدهونة بورنيش كابسي ٢٠٠٢ الى التنظيف بقماشة مبللة بعد ثلاثة أيام من الجفاف.
- ٢- معدل التغطية العملية تعتمد على العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدي مساميته كما تعتمد أيضا على طريقة التطبيق والادوات المستخدمة. كذلك تعتمد على سمك الدهان المطلوب.



KAPCI
COATINGS

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج . في العبوات الأصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.