



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Kapci 2010 Vernis Brillant Crystal

Propriétés de produit

Kapci 2010 Brillant Crystal est un vernis à base d'alkyde-uréthane qui fournit une finition à haute brillance avec une résistance chimique remarquable et aux rayures. Il est adapté à la protection et à la décoration des parquets, des meubles, des menuiseries et des bateaux en bois (Au-dessus de la ligne de l'eau), etc.

Couverture théorique : 5-6 m²/kg par une couche.

Produits relatifs à l'application


Kapci 2010 Vernis Brillant Crystal.

Kapci 555 Diluant ou White spirit.

Préparation des surfaces et des supports

Pour les surfaces en bois nouvelles ou précédemment peintes, la surface doit être proprement poncée et préparée. L'apprêtage des nouvelles surfaces en bois est requis.

Application



Proportion de mélange :

100 :30-45% avec le Diluant 555 et White Spirit.



Les Réglages de pistolet pulvérisateur :

	Le buse de pulvérisation	La pression entrée	La pression d'automatisation
Conforme	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Conventionnel	1.3-1.4	3-3.5 bar (45-50 psi)	

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet pour obtenir le meilleur résultat total.



Ajouter 30% pour l'application par le pinceau de peinture. Appliquer en deux seules couches.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel



Temps de séchage à 25°C :

Séchage à la manipulation : 2 - 3 H /20°C

Séchage intégral et complet : 24 H//25°C

Remarques supplémentaires

La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.

Durée de conservation

2 ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et dans des conditions normales.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.