



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢١٧٠ – سيلر أكريليك بولي يوريثان – للأسطح الخارجية

مواصفات المنتج:

سيلر كابسي ٢١٧٠ هو سيلر أكريليك بولي يوريثان شفاف ذو قدرة علي ملء السطح كما يتميز بسهولة الصنفرة – يستخدم سيلر كابسي ٢١٧٠ كسيلر شفاف قبل رش أي من الدهانات الشفافة.
معدل الفرد النظري ٢م^٢/لتر: ٨ – ١٠ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

سيلر كابسي ٢١٧٠ - أكريليك بولي يوريثان
مصلب كابسي ٢٣٧٧ أو ٢٣٧٥
ثر كابسي ٦٠٠
أو ثر بطيء ٦٠١

ملاحظة: يوصي باستخدام ثر كابسي ٦٠١ البطيء في درجات الحرارة المرتفعة.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢١٧٠ مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية سواء القشرة أو الخشب الطبيعي ويستخدم كسيلر للأسطح الخشبية قبل تطبيق الدهانات الشفافة عليها . قبل تطبيق سيلر كابسي ٢١٧٠ يتم صنفرة الخشب الطبيعي بصنفرة ١٢٠ أو ١٨٠، ويتم صنفرة الخشب القشرة بصنفرة ١٨٠ أو ٢٢٠، ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت قبل الدهان .

نسبة الخلط (بالحجم):

كابسي ٢١٧٠	%١٠٠
كابسي ٢٣٧٥ أو ٢٣٧٧	%٢٠
كابسي ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠	%٢٠

وقت ثبات المنتج:

٤ – ٥ س في درجة حرارة ٢٥ د.م

التطبيق:

سيلر كابسي ٢١٧٠ الشفاف يتم رش طبقتان متتاليتان دون الانتظار بين الطبقات وفي حالة الإحتياج لمزيد من الطبقات يتم الإنتظار لمدة ٢٠ دقيقة قبل البدء في رش المزيد، يمكن رش أي من ورنيشات كابسي 2K اللامعة أو المط بعد ذلك.
يتم الرش باستخدام مسدس رش ١,٧-١,٨
ملحوظة: (يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).
ثم يتم الصنفرة باستخدام صنفرة ٣٢٠ ثم صنفرة ٤٠٠ ثم يتم التنعيم باستخدام صنفرة ٥٠٠.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي	١٠ – ١٥ د
جفاف نهائي	٤ – ٥ س





KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

- ١- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .
- ٢- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء اختبار للمنتجات على قطع خشبية مهذرة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج ، في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .