



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Kapci 2170 Sealer Claire Polyuréthane à Deux Composants

Propriétés du produit

Kapci 2170 est un sealer transparent alkyde polyuréthane à deux composants qui présente d'excellentes propriétés de remplissage et de ponçage. Il est spécialement formulé pour le bois pour fournir des propriétés exceptionnelles de finition y compris la rétention incroyable de couleur, la résistance chimique et à l'altération quand utilisé avec son couche de finition compagnon. Pour les supports en bois uniquement.

Couverture théorique : 8 -10 m²/l par une couche

Produits relatifs à l'application

Kapci 2170 Sealer claire 2K Polyuréthane alkyde.

Kapci 2377 Durcisseur.


Kapci 600 Diluant normal.

Kapci 601 Diluant lent Polyuréthane.

Préparation des surfaces et des supports

Kapci 2170 peut être appliqué sur le bois solide, le vernis, le contreplaqué, etc. Pour sceller les supports en bois dans la préparation à appliquer les couches transparentes. Préalablement à appliquer Kapci 2170, poncer le bois solide à P80 ou P120 papier abrasif ; le vernis, le contreplaqué, etc. Utiliser P150 ou P180 papier abrasif. Souffler loin la poussière et essuyer les contamination (graisse, huile, etc.) avant de peindre.

Application



Proportion de mélange :

100 :20 :20.

Kapci 2170

Durcisseur : Kapci 2375

Diluant : Kapci 600 ou Kapci 601

La vie en pot : 4-5 heures à 25°C



Appliquer 2 seules couches. Si plus de couches sont nécessaires, permettre de 20 minutes de séchage.

	Le buse de pulvérisation	La pression entrée	La pression d'automatisation
Conforme	1.6-1.8	2 bars (26- 29 psi)	

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

HVLP	1.6-1.8	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Conventionnel	1.6-1.8	3-3.5 bar (45-50 psi)	

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet pour obtenir le meilleur résultat total.



Temps de séchage :

Séchage à la manipulation : 10 - 15 min/25°C

Séchage jusqu'au ponçage : 4 - 5 H//25°C



Poncer à papier abrasif P320 suivi par P400 et finir par P500

Remarques supplémentaires

La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.

Durée de conservation

3 ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et dans des conditions normales.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.