



النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٥

للاستخدام الإحترافي فقط

كابسي.. ٢٢٠ - سيلر بولي إستر أبيض

مواصفات المنتج:

سيلر كابسي.. ٢٢٠ هو سيلر بولي إستر أبيض يستخدم لحماية الأسطح الخشبية الداخلية. ويتميز هذا السيلر بقدرته الهائلة على ملء السطح واستوائه كما يتميز بسهولة الصنفرة. كابسي.. ٢٢٠ يستعمل مع أنواع مختلفة من الأخشاب مثل MDF والكونتر وغيرها. يستخدم هذا السيلر مع دهانات البولي يوريثان وذلك للحصول على أفضل النتائج في دهان الأخشاب.

الخواص الفيزيائية للمنتج:

٤ - طبقة

معدل الفرد النظري m^2/kgm

المنتجات الالزمة للتطبيق:

سيلر كابسي.. ٢٢٠ - بولي إستر أبيض

معجل كابسي.. ٢٢١

كتاليسٍت كابسي.. ٢٢٥

ثرب كابسي.. ٢٢٣

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي.. ٢٢٠ مناسب للتطبيق على العديد من الأسطح الخشبية وخصوصاً MDF والكونتر. يستخدم السيلر البولي إستر مع منتجات البولي يوريثان وذلك للحصول على نتيجة ممتازة من الدهان (يفضل رش عازل بولي يوريثان قبل تطبيق سيلر كابسي.. ٢٢٠، وخصوصاً إذا كان الخشب المستخدم من النوع الزيتي مثل خشب الورد وخشب التيك ومانسونيا). يترك العازل من ٢ - ٣ س قبل رش سيلر كابسي.. ٢٢٠. (يتم الرجوع إلى النشرة الفنية الخاصة بالعازل كابسي.. ٢١٠).

تجهيز السطح:

يتم صنفرة سطح الخشب الطبيعي بصنفراة ٨٠ أو صنفراة ١٠٠.

يتم صنفرة خشب MDF والكونتر وخشب القشرة بصنفراة ٦٠ أو ٧٠ ثم يتم إزالة الأترية والزيوت والشحوم قبل الدهان.

نسبة الخلط بالوزن:

كابسي.. ٢٢٠ ..%

كابسي.. ٢٢١ ..%

كابسي.. ٢٢٥ ..%

كابسي.. ٢٢٣ ..٪

يجب الحرص التام عند خلط مكونات الدهان وإتباع الخطوات التالية:

- يتم إضافة كابسي.. ٢٢٠ إلى سيلر كابسي.. ٢٢٠ الأبيض

- ثم يتم إضافة كابسي.. ٢٢٢ الأسبيتون ثم يتم التقليب جيداً.

- ثم يتم إضافة كابسي.. ٢٢٥ الكتاليسٍت ثم يتم التقليب جيداً.

ملاحظة: لا يجب خلط كل من المعجل والكتاليسٍت بطريقة مباشرة مع بعضهما



وقت ثبات المنتج:
١٥ د. عند درجة حرارة ٢٥°C

التطبيق:
سيلر كابسي .٢٠٠ الأبيض يتم رشه طبقتان متاليتان. يوصي باستخدام مسدس رش ٢٥ مم. (يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف عند درجة حرارة ٢٥°C:
جفاف نهائي للصنفرة اليوم التالي



الصنفرة:
يتم الصنفرة باستخدام صنفرة ٣٦٠ ثم يتم التمعيم بصنفرة ٥٠.

- تحذيرات:**
منتجات البولي إستر ليس من السهل التعامل معها وبالتالي هناك العديد من التحذيرات الواجب إتباعها قبل وأثناء التطبيق.
- يجب الحرص الشديد عند قياس كمية الكتاليسست حيث أن الزيادة أو النقصان تؤثر سلبياً على النتيجة النهائية.
 - يجب إتباع تعليمات إضافة المكونات بالترتيب حيث لا يمكن خلط كل من الكتاليسست والمعجل مع بعضهما بطريقة مباشرة.
 - يجب التأكد من التخزين السليم لكل من الكتاليسست والمعجل حيث أنهما سريعان الإشتعال في حالة التلامس المباشر.
 - تجن التخزين في الماكن الحارة.
 - يجب الحرص والانتباه لوقت ثبات المنتج.

نقاط أخرى:

- معدل التغطية العملية تعتمد على العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ونوع مساميته كما تعتمد أيضاً على ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضاً سمك الدهان المطلوب.
- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء اختبار للمنتجات على قطع خشبية مهدورة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.

فتررة الصلاحية:

سنة من تاريخ الانتاج . في العبوات الأصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.