



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Kapci 2300 Vernis haut brillant polyuréthane à deux composants pour l'intérieur

Propriétés de produit

Kapci 2300 est un vernis haut brillant polyuréthane à deux composants utilisé pour les meubles et les objets en bois lorsqu'une résistance à l'usure, des agents chimiques variés et des changements de températures sont requis. Il est recommandé pour une utilisation dans les chambres, les cuisines, les meubles publics, les accessoires de salle de bains et les menuiseries intérieures, tels que les portes, les cloisons, les placards intégrés, les plafonds et les panneaux muraux, etc.

Brillance : Minimum 88 GU (Angle 60°)

Couverture théorique : 6 -8 m²/l par une couche

Produits relatifs à l'application

Kapci 2300 Vernis 2K haut brillant polyuréthane.

Kapci 2310 Durcisseur.

Kapci 2450 Diluant normal Polyuréthane.


Kapci 2460 Diluant lent Polyuréthane.

Note : Kapci 2460 Diluant lent Polyuréthane est recommandé pour les applications à haute température.

Préparation des surfaces et des supports

Kapci 2300 est convenable à l'application sur tous les types de supports en bois. Il peut être appliqué sur les sealers PE / PU de Kapci. Préablement à appliquer Kapci 2300, poncer la surface à P400 ou P500 papier abrasif ; Souffler loin la poussière et essuyer les contamination (graisse, huile, etc.).

Application



Proportion de mélange : 100 :100 :10-15.

Durcisseur : Kapci 2310

Diluant : Kapci 2450 ou Kapci 2460

La vie en pot : 3 - 4 heures à 25°C

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel



Appliquez en deux seules couches.

	Le buse de pulvérisation	La pression entrée	La pression d'automatisation
Conforme	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Conventionnel	1.3-1.4	3-3.5 bar (45-50 psi)	

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet pour obtenir le meilleur résultat total.



Temps de séchage :

Séchage jusqu'à toucher : 30 - 40 min/25°C

Séchage à la manipulation : 3 - 4 H//25°C

Remarques supplémentaires

La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.

Durée de conservation

3 ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et dans des conditions normales.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.