



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٣٢٠ – ديل فانكشن بولي يوريثان

مواصفات المنتج:

كابسي ٢٣٢٠ هو دهان بولي يوريثان ملون يمكن إستخدامه كأساس كما يمكن إستخدامه كدهان نهائي . يتميز كابسي ٢٣٢٠ بصلابته العالية ومرونته ومقاومته للكيماويات والعوامل الميكانيكية مما يجعله مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية، حيث يستخدم كأساس أو دهان نهائي لأثاث الحجرات والمطابخ وأدوات الحمامات والأثاث العامة كأثاث المكاتب، الفنادق و المدارس وغيره .
يستخدم كابسي ٢٣٢٠ كدهان داخلي فقط (لا يتعرض للظروف الجوية الخارجية).

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠ د):
معدل الفرد النظري م^٢/كجم: ٤ - ٦ طبقة
٣٠ - ٢٠

المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي ٢٣٢٠ – ديل فانكشن بولي يوريثان
كابسي ٢١٣٥ – مصلب بولي يوريثان
كابسي ٢٤٥٠ – ثنر بولي يوريثان
أو كابسي ٢٤٦٠ – ثنر بطيخ بولي يوريثان
ملاحظة: يوصي باستخدام كابسي ٢٤٦٠ ثنر بطيخ بولي يوريثان في درجات الحرارة المرتفعة.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٣٢٠ يمكن تطبيقه علي أنواع مختلفة من الأسطح الخشبية مثل MDF أو الأبلكاش أو علي دهان قديم في ظروف جيدة ومجهز بطريقة صحيحة .
قبل تطبيق كابسي ٢٣٢٠ يتم صنفرة الخشب الطبيعي بصنفرة ٨٠ أو ١٢٠، ويتم صنفرة خشب MDF والأبلكاش والكونتور والقشرة بصنفرة ١٥٠ أو ١٨٠، ثم يتم تنظيف السطح من الاتربة والشحوم والزيوت قبل البدء في عملية الدهان .

نسبة الخلط بالحجم:

كابسي ٢٣٢٠ ١٠٠%
كابسي ٢١٣٥ ٥٠%
كابسي ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠ ٢٠-٣٠%

وقت ثبات المنتج:

٢-٣ ساعات عند درجة الحرارة ٢٥ د.م

التطبيق:

كابسي ٢٣٢٠ يتم تطبيقه بالرش (طبقتان)، يتم استخدام مسدس رش ١,٤ - ١,٦ مم (يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).



KAPCI
COATINGS

وقت الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ د.م:

إذا تم استخدامه كأساس:

٣-٤ س

جفاف للصنفرة:



جفاف لإعادة الرش:

٤ ساعات، ليتم رش دهانات بولي يوريثان مط مثل WS 100 مط،

٢٤ ساعة ليتم رش دهانات بولي يوريثان عالية اللصقة مثل WS 100 أو كابسي ٢٣٧٠.

إذا تم استخدامه كدهان نهائي:

١٠-١٥ د

جفاف سطحي:

٢-٣ س

جفاف نهائي:

نقاط أخرى:

- ١- يترك كابسي ٢٣٢٠ لمدة ٢٤ ساعة ليحفظ قبل تطبيق دهان كابسي بولي يوريثان عالي اللصقة كابسي ٢٣٧٠ أو WS100
- ٢- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدي مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.
- ٣- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء اختبار للمنتجات على قطع خشبية مهذرة (سكراپ) قبل البدء في عملية الدهان.

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج، في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .