



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٣٤٠ - ورنيش أكريليك بولي يوريثان 2K لامع - خارجي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٣٤٠ - 2K هو ورنيش أكريليك بولي يوريثان لامع يستخدم للأثاثات والأسطح الخشبية الداخلية والخارجية والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها. يستخدم هذا الورنيش لدهان الحجرات والمطابخ والأثاثات العامة وجميع الأعمال الخشبية الخارجيه مثل الأبواب والنوافذ وأثاث الحدائق والمتنزهات وغيرها .

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°) ٩٦-٩٢
معدل الفرد النظري م²/كجم ٥ - ٧ / طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٣٤٠ - اكريليك بولي يوريثان- 2K لامع
مصلب كابسي ٢٣٧٥
ثر كابسي ٦٠٠
ثر ٦٠١ البطئ
ملاحظة:يوصي باستخدام ثر كابسي ٦٠١ البطئ في درجات الحرارة المرتفعة .

الاسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٣٤٠ مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقا بطريقة جيدة. يمكن تطبيقه علي سيلر كابسي بولي إستر أو سيلر كابسي بولي يوريثان . قبل رش الورنيش يتم التعقيم بصفرة ٤٠٠ أو ٥٠٠ ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت .

نسبة الخلط بالوزن:

كابسي ٢٣٤٠ ١٠٠%
كابسي ٢٣٧٥ ٥٠%
كابسي ثر ٦٠٠ أو ٦٠١ ٣٠%

وقت ثبات المنتج:

٣ - ٤ س في درجة حرارة ٢٥ د.م

التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٣٤٠ أكريليك بولي يوريثان 2K لامع يتم رشه طبقتان .
يتم استخدام مسدس رش: ١,٣ - ١,٤ مم
(يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف مبدئي ١٠-١٥ د
جفاف سطحي ٤٥ د
جفاف نهائي ١٢ س





KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .