



KAPCI
COATINGS

لنشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٣٥٠ – ورنيش بولي يوريثان 2K لامع – داخلي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٣٥٠ – 2K هو ورنيش بولي يوريثان لامع يستخدم للأثاث والأسطح الخشبية الداخلية والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها. يستخدم هذا الورنيش لدهان الحجار والمطابخ والأثاث العامة وجميع الأعمال الخشبية الداخلية مثل الأبواب والفواصل وغيرها .

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°) ٩٦-٩٢
معدل الفرد النظري م²/كجم ٥ - ٧ / طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٣٥٠ - بولي يوريثان- 2K لامع

مصلب كابسي ٢٣٦٥

ثر بولي يوريثان كابسي ٢٤٥٠

ثر بولي يوريثان ٢٤٦٠ البطئ

ملاحظة: يوصي باستخدام ثر كابسي ٢٤٦٠ البطئ في درجات الحرارة المرتفعة .

الاسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٣٥٠ مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقا بطريقة جيدة. يمكن تطبيقه علي سيلر كابسي بولي إستر أو سيلر كابسي بولي يوريثان . قبل رش الورنيش يتم التنعيم بصنفرة ٤٠٠ أو ٥٠٠ ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت .

نسبة الخلط بالوزن:

كابسي ٢٣٥٠ ١٠٠%
كابسي ٢٣٦٥ ٥٠%
كابسي ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠ ١٥-٢٠%

وقت ثبات المنتج:

٣ - ٤ س في درجة حرارة ٢٥ د.م

التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٣٥٠ بولي يوريثان 2K لامع يتم رشه طبقتان .

يتم استخدام مسدس رش: ١,٣ - ١,٤ مم

(يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي ٣-٤ س
جفاف نهائي ٨ س





KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .