



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٦٠٠ – ورنيش بولي يوريثان 1K مط – داخلي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٦٠٠ هو ورنيش بولي يوريثان معدل أحادي مط . يستخدم لدهان الأسطح الخشبية التي لا تتعرض لظروف جوية خارجية. مثل الأبواب , الأثاث المنزلية وغيرها .
ورنيش كابسي ٢٦٠٠ سهل التطبيق ذو سطح أملس ناعم . مقاوم للماء والكيماويات المستخدمة في المنازل .
اللمعة (زاوية ٦٠°) ١٥ – ١٠
معدل الفرد النظري م^٢/لتر ٥ – ٦ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٦٠٠ بولي يوريثان (مط) – داخلي
كابسي ثر ٥٥٥ أو نفخ أو الترابنتينه
ملاحظة: الترابنتينه تعطي جفاف أبطئ .

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٦٠٠ يتم تطبيقه علي الأسطح الخشبية المرشوشة مسبقا بسيلر كابسي ٢٠٠٠ (نترو). في حالة تلويين الخشب يتم إستخدام صبغة كابسي ٢٨٠٠ أو لاتيكو ٦٠٦٠ قبل رش السيلر ٢٠٠٠ .
ثم يتم صنفرة السطح بصنفرة ٣٢٠ ثم ٤٠٠ ثم يتم التنعيم بصنفرة ٥٠٠ . يتم إزالة الأتربة و الشوائب من السطح قبل رش كابسي ٢٦٠٠

نسبة الخلط بالحجم	بالرش	بالفرشاة
كابسي ٢٦٠٠	%١٠٠	%١٠٠
كابسي ٥٥٥ أو نفخ أو ترابنتينه	%٤٠ – ٣٥	%٢٠ – ١٥

التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٦٠٠ يرش كطبقتان أو يدهن بالفرشاة .

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي	٦٠ – ٩٠ د
جفاف نهائي	٦ – ٨ س
إعادة الدهان	٦ – ٨ س



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .