



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٦٢٠ – ورنيش بولي يوريثان 1K – لامع – داخلي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٦٢٠ هو ورنيش بولي يوريثان أحادي – لامع يستخدم لدهان الأسطح الخشبية الداخلية (التي لا تتعرض لظروف جوية خارجية)، مثل الأبواب والأثاث المنزلية وغيرها .
ورنيش كابسي ٢٦٢٠ سهل التطبيق ذو سطح أملس ناعم، مقاوم للماء والكيماويات المستخدمة في المنازل .

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)
معدل الغرد النظري م^٢/لتر ٨٨ حد أدنى
٥-٦ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٦٢٠ (لامع) – داخلي
كابسي ثر ٥٥٥ أو نفخ أو الترابنتينه
ملاحظة: الترابنتينه تعطي جفاف أبطأ .

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٦٢٠ يتم تطبيقه علي الأسطح الخشبية المرشوشة مسبقا بسيلر كابسي ٢٠٠٠ النترو. في حالة تلوين الخشب يتم إستخدام صبغة كابسي ٢٨٠٠ أو لاتيكو ٦٠٦٠ قبل رش السيلر ٢٠٠٠ .
يتم صنفرة السيلر بصنفرة ٣٢٠ ثم ٤٠٠ ثم يتم التنعيم باستخدام صنفرة ٥٠٠، يتم إزالة الأتربة و الشوائب من السطح قبل رش كابسي ٢٦٢٠ .

نسبة الخلط بالحجم	بالرش	بالفرشاة
كابسي ٢٦٢٠	%١٠٠	%١٠٠
كابسي ٥٥٥ أو نفخ أو ترابنتينه	% ٤٠-٣٥	% ٢٠ - ١٥

التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٦٢٠ يرش كطبقتان أو يدهن بالفرشاة .

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي	٦٠ - ٩٠ د
جفاف نهائي	٦ - ٨ س
جفاف لاعادة الرش	٦ - ٨ س



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدي مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة



KAPCI
COATINGS

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .