



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٦٥٠ ورنيش - بولي يوريثان 1K - مط - خارجي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٦٥٠ هو ورنيش 1K بولي يوريثان مط معدل يستخدم لدهان الأسطح الخشبية المعرضة للعوامل الخارجية، مثل الأبواب وأثاث الحدائق والفنادق وغيرها .

ورنيش كابسي ٢٦٥٠ سهل التطبيق ذو سطح أملس ناعم ، مقاوم للماء والكيماويات وأشعة الشمس (UV) .

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)	٢٥
معدل الفرد النظري م ^٢ /لتر	٥ - ٦ / طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٦٥٠ - بولي يوريثان مط 1K - خارجي
كابسي ثر ٥٥٥ أو نفخ أو الترابنتينه
ملاحظة: الترابنتينه تعطي جفاف أبطئ .

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٦٥٠ يتم تطبيقه علي جميع الأسطح الخشبية المعدة جيدا للدهان، عند الرغبة في تلوين الخشب داخليا يتم إستخدام صبغة كابسي ٢٨٠٠ أو صبغة لاتيكو ٦٠٦ وذلك قبل رش سيلر كابسي ٢١٥٠ الشفاف ، ثم يتم صنفرة السيلر بصنفرة ٣٢٠ ثم ٤٠٠ ثم يتم التنعيم باستخدام صنفرة ٥٠٠، يتم إزالة الأتربة و الشوائب من السطح قبل رش كابسي ٢٦٥٠.

نسبة الخلط بالحجم	بالرش	بالفرشاة
كابسي ٢٦٥٠	%١٠٠	%١٠٠
كابسي ٥٥٥ أو نفخ أو ترابنتينه	% ٣٥ - ٤٠	% ١٥ - ٢٠

التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٦٥٠ يرش كطبقتان أو يدهن بالفرشاة .

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م

جفاف سطحي	٦٠ - ٩٠ د
جفاف نهائي	٦ - ٨ س
جفاف لإعادة الدهان	٦ - ٨ س



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج ، في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة .



KAPCI
COATINGS

تعليمات السلامة والصحة :

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .